



PRIMER 6000

TEKNISK DATABLAD

Version: 2021-02-26

PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik Primer 6000 er en miljøtilpasset, løsningsmiddelfri, dispersjonsbasert primer for grunnbehandling inne før sparkling med Bostik Gulvsparkel etc. Kan anvendes på alle typer underlag før sparkling av Bostik gulvsparkelsortiment

BRUKSOMRÅDE

Bostik Primer 6000 anvendes for å forbedre vedheften, forhindre blæredannelse gjennom tetting av porene, redusere underlaget sugsevne og dermed forhindre for rask uttørking samt støvbinde underlaget. I noen tilfelle kan Bostik Primer 6000 blandes med sparkelen for å øke fleksibiliteten

ARBEIDSBESKRIVELSE

Rengjøring: Underlaget skal være fast og rent. Fritt for løse partikler og støv, samt urenheter som olje, fett, voks etc. Underlaget må være fast og uten svake flater, sprekker og liknende. Svake overflatebelegg som betonghud slipes eller freses bort.

TEMPERATUR I UNDERLAGET MÅ IKKE UNDERSTIGE + 10°C BÅDE UNDER PRIMING OG SPARKLING, OG MINIMUM 7 DØGN

ETTER SPARK-LINGEN ER AVSLUTTET. DET BETYR AT VARMEKILDER IKKE MÅ FJERNES ETTER ARBEIDSTID SLIK AT

TEMPERATUREN FALLER UNDER + 10°C I LØPET AV NATTEN For optimalt resultat bør temperaturen ligge mellom +10°C - + 25°

C. Skal overflaten belegges med tette skikt som Vinylbane eller tetteskikt for våtrom, MÅ underkonstruksjonen være uttørket til

< 85% RF. Blanding: Primeren påføres på normalt sugende underlag utspedd i vann i forholdet 1:3. på sterkt sugende underlag

anbefales 2 lag. På gipsplater og trefiberplater påføres primeren konsentrert. På klinkerfliser,sten,PVC,linoleum etc. skal

overflaten mattes eller slipes. Primeren påføres blandet med Bostik Gulvsparkel på slike underlag. La det tørke! Påføring:

Primeren påføres med børste eller rulle. Unngå pøler. Sparkling kan utføres så fort som primeren har tørket men før det har gått et døgn for å oppnå optimal vedheft.


ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktet er ikke klassifisert som helse eller brannfarlig. Skyll med mye vann dersom den kommer i øynene. For mer informasjon, se HMS-datablad.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Materialtype:	Polymerdispersjon
Løsningsmiddel:	Vann
Farge:	Hvit, transparent etter uttørking
Beleggbar:	Etter filmdannelse, dog maksimum 1 døgn etter påføring
Forbruk:	1 liter til 10-14 m ²
Fortynning:	Se produktbeskrivelse
Forpakningstørrelse:	1 liter flaske, 5 liter og 15 liter dunk
pH:	7
Påføring:	Børste, pensel eller rulle
Påføringstemperatur:	> + 10°C
Rengjøring av verktøy:	Umiddelbart med vann
Lagring:	12 måneder i uåpnet forpakning, lagret tørt og svalt.
Håndtering av avfall:	Håndteres som industriavfall. Ved kassering av større mengder, fulle forpakninger, spør det lokale renholdsverk om råd. Tomme forpakninger kan gjenvinnes.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com

