

Prefabricerad Isolering



Isolering som används till LK PE-X och PAL rör.

Specifikation	
Material:	Extruderad polyeten med slutna celler
Omfattning:	(-45°C till +100°C)
Brännbarhet:	Självläckande enligt Euro Class E och DIN 4102
Värmeledningsförmåga (vid 10°C) - (vid 40°C):	0,038W/mK - 0,040W/mK
Dimensionsstabilitet (vid 95°C / 24h):	-0,787%
Ånggenomgångsmotstånd:	≥ 4000
Toxicitet:	Ingen
Freon:	Ej använt
Densitet:	35 kg/m ³

