

PRODUKTDATABLAD

Casco[®] Premium

Vegglim egnet for de fleste typer tapeter.

PRODUKTBESKRIVELSE

Vegglim for de fleste typer tunge tapeter, som tekstiltapet, grovt glassfibernet, kraftig fibertapet, renovasjonsstoff, kraftig vinyltapet, sjøgresstapet og fibertapet. Utmerket feste, lang monterings tid og veldig enkel å påføre. For tørre rom.

BRUKSOMRÅDER

- Tyngre tapeter
- Glassfiberstri
- Tyngre fibertapeter
- Renovasjonsstoffer
- Tyngre vinyltapeter
- Sjøgresstapeter
- Fibertapeter

PRODUKTEGENSKAPER

- Utmerkede festeegenskaper
- Lang åpen tid
- Lett å påføre
- Kan påføres med maskin eller rulle/pensel

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Modifisert dispersjonslim, basert på polyvinylacetatdispersjon og stivelsesderivat
Forpakning	15 liter 5 liter 1 liter
Holdbarhet	12 måneder (i uåpnet emballasje)
Lagringsforhold	Oppbevares i et kjølig frostfritt miljø. Må ikke utsettes for temperaturer under 0°C eller over +30°C.
Farge	Hvit / Gjennomsiktig når den er tørr
Tetthet	Ca. 1040 kg/m ³

PÅFØRINGSINFORMASJON

Forbruk	3–5 m ² /liter
Lufttemperatur	Ikke under +18°C i både underlaget og materialet.
Relativ luftfuktighet	30-70%
Åpen tid	0–30 minutter. Påføringstiden er svært avhengig av limmengden som påføres og sugeevnen til den underliggende overflaten. Temperaturen og luftfuktigheten i rommet vil også påvirke åpentiden.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

DIREKTIV 2004/42/CE - GRENSE FOR EMISJONER AV VOC

PÅFØRINGSVEILEDNING

Vurder vegg/veggene du skal tapetsere, følg retninglinjene nedenfor. Sørg alltid for også å følge instruksjonene fra tapetprodusenten.

For tapetsering på:

- Betong, lettbetong etc. må helparkles før tapetsering. Se "Sparkling".
- Overflater som er helparklet eller sterkt sugende må forbehandles med fortennet vegglim (bland 1 del lim og 1 del vann) minst én dag før tapetsering. Dette for å forhindre dårlig vedheft til underlaget og blemmer i tapeten.
 - Små hull og sprekker sparkles med egnet sparkelmasse, se "Sparkling".
- Gipsplater, sponplater og trefiberflater trenger vanligvis ikke helparkling, men små hull og sprekker må sparkles, se "Sparkling".
- Malte vegger vaskes med egnet vaskemiddel og vann. Hull og sprekker sparkles med egnet sparkelmasse, se "Sparkling".
- Vegger med gammel tapet kan tapetseres rett på dersom det ikke er mer en 5 lag, forutsatt at tapeten sitter godt og er fri for blemmer og sår. Er det struktur i tapeten må overflaten helparkles eller jevnes med "Veggforny" før tapetsering.

For å oppnå best mulig resultat er det alltid anbefalt å fjerne gammel tapet.

Riving av tapet

Vinyltapet med papirbakside og glassfiberbelegg etc må rives/splittes fra tapetens bakside.

Øvrige tapet kan dynkes med Casco Remover og ripes/skrapes opp med stålsparkel.

Påfør Casco Remover med en rull eller svamp og la stå i ca. 30 minutter, skrap deretter av med en stålsparkel

Sparkling

- Fjern eventuelle løse rester/partikler fra vegg, samt sørg for at den er tørr og ren (børst eller tørk av vegg)
- Fyll hull og sprekker med egnet sparkelmasse, bruk en liten stålsparkel, slipp etter tørking.
- Sjekk om du har større buler i vegg, bruk et vater. Hvis du har store buler, må de jevnes ut.
- Når du avretter på strukturert tapet, sørg for å skrape vekk løse tapetkanter.
- Store sprekker og hull (mer enn 10 mm) på betong etc fylles med pulveravrettingsmasse
- På ujevne vegger, må det sparkles minimum to ganger, slipp og rengjør vegg.
- På slette/rette overflater er det ikke nødvendig å planere før tapetsering.
- Rengjør vegg med en børste eller våt klut
- På helparklede/sterkt sugende overflater, må overflaten "grunnes" eller "limvaskes" på forhånd med fortennet vegglim (1:1) en dag før tapetseringen.
- Begynn å tapetsere!

Se oversikt over sparkelprodukter nederst på siden.

Tapetsering

Første lengden

For å være sikker på at den valgte tapeten monteres rett, er det viktig og sørge for at første lengde er i "lodd". Bruk vater/laser eller loddsnor for å sikre dette. Det er anbefalt å ha 1 cm overlapp i hjørner, da får du et tett og fint hjørne. Der det er mønster i tapeten må du skjære deg inn på mønsteret, slik at det passer til neste lengde ut fra hjørne.

For de fleste tapeter i dag påfører du limet rett på vegg (for tapeter med papir bakside påfører du limet på

baksiden av tapeten, bretter den sammen og lar den svulle i 5-20 minutter før montering, avhengig av tykkelsen på baksiden) Ved påføring av lim bruk en rulle eller pensel, start nede og jobb deg oppover mot taket i fulle lengder. Vær oppmerksom på at limet kan tørke litt fortere i toppen da det ofte er varmere ved taket. Vær nøye med å stryke ut bobler og pløser, start på midten og press ut mot sidene horisontalt med en tapetkost eller tilstryker. Press godt inn mot der det skal skjæres, skjær med en skarp tapetkniv, hold kniven i ca 45° vinkel.

Vask bort overflødig lim umiddelbart med en ren klut (fargeløs) eller svamp og rent vann.

Lengde nr 2

Sjekk om tapeten du har valgt skal monteres med overlapp eller kant i kant (se etikett på tapetrullen). Siden du nå har "loddet" opp første lengde, er det bare å fortsette og påføre lim som beskrevet tidligere. Sjekk opp mønsterrapporten på tapeten (se etikett på tapeten) slik at lengden kappes riktig i forhold til første lengde. Sjekk også om tapeten skal henges i samme retning (endevendes)?

Rundt vinduer, dører og hjørner

For enkel påføring av lim rundt dører, vinduer og lister bruk en pensel. Legg tapeten ca 5 cm over og skjær inntil direkte etter monteringen med en skarp tapetkniv. I hjørnene på vinduet/dører skjær eller klipp først diagonalt fra hjørne på vindu så skjær inntil. Monter tapeten med ca 1 cm overlapp i hjørnene og mål opp og skjær deg inn på neste lengde slik at mønsteret passer videre ut av hjørnene. Da får du et tett og fint hjørne selv om hjørnet ikke er helt rett.

Stikkontakter og lysbrytere

Slå av strømmen ved tapetsering rundt lysbrytere og stikkontakter. Fjern beskyttelsesdekslet og monter tapeten. Klipp et kryss over kontakten og skjær bort overflødig tapet nær kontakten. Sett deretter tilbake beskyttelsesdekslet før du fortsetter.

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

Produktdatablad

Casco® Premium
Juli 2022, Versjon 01.01
02051303000000036

Anbefalte veggsparkelmasser:

- Små sprekker og hull: **MultiFill** (max 10 mm)
- Store hull: **OneFill Premium** (opp til 50 mm)
- For gipsplate skjøter etc: **GipsplateFiller**, **MultiFill** eller **Casco Wallcraft**
- For helparkling: **Casco Wallcraft**
- For store hull og sprekker i betong etc.: **HusFix** eller **HusFix Rapid**

PÅFØRINGMETODE/VERKTØY

Rulle, kost eller maskin.

RENGJØRING AV VERKTØY

Rengjør verktøy med vann før limet tørker.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelse(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparametrene, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

CascoPremium-no-NOCASCO-(07-2022)-1-1.pdf