

Primer FR

02.12

Løsningsmiddelfri akrylprimer

PRODUKTBESKRIVELSE

Løsningsmiddelfri akrylprimer for de fleste underlag før sparkling med **Uniplan FR**. **Primer FR** er løst i vann og har svært lav emisjon og er klassifisert i Emicode EC 1. Kan også benyttes til å gi god heft til underlag av fliser, stål osv.

FORARBEID

Underlaget skal være tørt og fritt for støv, sementhud, fett og andre forurenser.

PÅFØRING

På sugende underlag, f.eks. betong og lettbetong primes det med **Primer FR** i forhold 1:2 (primer: vann). Ved andre underlag slik som tette, glatte underlag, også tidligere malte flater samt treverk, linoleum mv. benyttes **Primer FR** konsentrert, alternativt benyttes **Mapeprim SP**. Ved påføring i flere sjikt må det primes før neste sjikt påføres. En god priming er en forutsetning for et porefritt og plant gulv med god heft til underlaget. Primingen påføres med kost eller sprøyte. Påføring av primer med stiv kost kan bedre inntrengningsevnen til primeren. Ved sprøyting jevnes primeren ut med kost. Primeren påføres helst dagen før, eller så tidlig at den er tørr før sparklingen starter. Dette for at primeren skal få mulighet til å danne en tett "film". Tiden det tar før primeren er tørr (transparent) varierer med temperatur og luftfuktighet men er normalt ca. 2 - 5 timer. Det anbefales ikke å vente lenger enn 24 timer før sparkling med **Uniplan FR**. Dersom det oppstår luftporer i sparkelmassen, skyldes disse normalt for lite påført, for tynn eller for utvannet priming, for lav temperatur i underlaget eller en kombinasjon av disse.

RENGJØRING

Verktøy og hender kan rengjøres med vann. Herdet primer kan rengjøres med alkohol.

FORBRUK

0,1 – 0,2 kg/m²

EMBALLASJE

Leveres i flasker á 1 kg og kanner á 5 kg.

VERNETILTAK

For helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon, se eget sikkerhetsdatablad. Sikkerhetsdatabladene finnes på www.mapei.com



Produsent:

Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway
Tlf: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99
post@mapei.no
www.mapei.com



MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene.

All ovenstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering.

Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse.

Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse. Alle leveranser fra Mapei AS skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende salgs- og leveringsbetingelser, som anses akseptert ved bestilling.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

<i>Farge:</i>	<i>Hvit</i>
<i>Spesifikk vekt:</i>	<i>1,03</i>
<i>pH:</i>	<i>7,5</i>
<i>Viskositet:</i>	<i>3.000 mPa*s</i>
<i>Tørrestoffinnhold:</i>	<i>43 %</i>
<i>Lagring:</i>	<i>24 måneder i lukket emballasje. Beskyttes mot frost.</i>
<i>Påføringstemperatur:</i>	<i>+ 5°C - + 35°C.</i>
<i>Tørketid; betong, treverk:</i>	<i>15 - 20 min.</i>
<i>Tørketid; tette, glatte underlag:</i>	<i>30 - 40 min.</i>
<i>Ventetid før sparkling; betong, treverk:</i>	<i>2 - 3 timer</i>
<i>tette, glatte underlag:</i>	<i>4 - 5 timer</i>
<i>Motstand mot fukt:</i>	<i>Meget god</i>
<i>Aldringsbestandighet:</i>	<i>Meget god</i>
<i>Motstand mot løsningsmidler og olje:</i>	<i>God</i>
<i>Motstand mot syrer og alkalier:</i>	<i>God</i>
<i>Temperaturbestandighet:</i>	<i>Meget god</i>

Produsent:

Mapei AS

Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway

Tlf: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99

post@mapei.no

www.mapei.com

