

<i>Dokumentnamn</i> Prestandadeklaration Sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont av gran och furu, obehandlade.	<i>Dokument nr</i> CPR150	<i>Sida</i> 1 av 2
<i>Utarbetat av</i> Michaela Pfeiffer	<i>Version</i> 2	
<i>Godkänd av</i> Lars-Kristen Holst	<i>Ersätter utgåva</i> 2020-10-22	<i>Datum</i> 2022-04-07

PRESTANDADECLARATION CPR150

1. Produktgrupp och identifiering

Sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont Gran och Furu obehandlad med minsta tjocklek 12mm/8mm.

2. Byggprodukt

Sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont, obehandlade, som uppfyller kraven enligt SS-EN 14915. För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation och eventuellt bifogat kommersiellt dokument.

3. Byggproduktens avsedda användning

Invändig eller utvändig panel för väggar eller innertak.

4. Tillverkare

Företag: [Moelven Wood AB](#)
Adress: [Box 6008, 650 08 Karlstad](#)
Telefon: [+46 10 122 50 50](#)
E-post: order.woodab@moelven.se
Hemsida: www.moelven.se

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 4.

Produktionen består av tämligen standardiserade produkter med väl kända och konstanta egenskaper. För att kontrollera och säkerställa att produkternas prestanda överensstämmer med de värden som deklarerats nedan har vi ett kvalitetskontrollsystem. För att uppfylla kraven krävs normalt ingen typprovning. Om till exempel ett annat träslag skall användas eller om produkten skall få någon ny typ av behandling måste dock deklARATIONEN ses över. Inget certifieringsorgan krävs för bedömningsystem 4.

6. Certifiering och angiven prestanda i enlighet med harmoniserad standard

Prestanda för sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont (ej träskydds- eller brandskyddsbehandlade) i enlighet med den harmoniserade Europastandarden SS-EN 14915:2013 Träpaneler – Egenskaper, provning och kontroll samt märkning.

<i>Dokumentnamn</i> Prestandadeklaration Sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont av gran och furu, obehandlade.	<i>Dokument nr</i> CPR150	<i>Sida</i> 2 av 2
<i>Utarbetat av</i> Michaela Pfeiffer	<i>Version</i> 2	
<i>Godkänd av</i> Lars-Kristen Holst	<i>Ersätter utgåva</i> 2020-10-22	<i>Datum</i> 2022-04-07

7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Deklarerade värden
Reaktion vid brandpåverkan	PCAB: D-s1,d0 , PNSY: D-s2, d0 enligt EN 13501-1
Brandklass ytskikt	Ej träskydds- eller brandskyddsbehandlade
Användningsområde	I – inomhus och E – utomhus
Typ av panel	WC –vägg och innertak
Träslag	PCAB (gran) eller PNSY (furu)
Naturlig beständighetsklass	4 (enligt SS EN 350-2)
Densitet	PCAB: 390 kg/m ³ , PNSY: 450 kg/m ³
Ljudabsorptionskoefficient	0,1/0,3 enligt SS-EN 14915
Formaldehydklass	E1
PCP (pentaklorfenol)	NPD (no performance detected)
Farliga ämnen	NPD (no performance detected)
Infästning	NPD (no performance detected)

8. Lämplig teknisk dokumentation

Egenskaper för produkten som är deklarerad i avsnitt nr.1 och 2, är i enlighet med den egenskapen angett i avsnitt nr.7. Denna prestandadeklaration är upprättad under ansvar av tillverkaren som anges i avsnitt nr 4.

Karlstad, 2022-04-07
Lars Kristen Holst, chef Produktledning



.....
(underskrift)