

Primer 150

Produktbeskrivelse

Primer 150 er en universell primer for porøse underlag.

Egenskaper

- Enkel å bruke
- Spesielt for silikoner og hybridpolymerer

Bruksområder

- Primer for porøse underlag
- Fugede sider i ekspansjonsfuger.
- Fugesider av porøse materialer med forhøyet vanntrykk

Spesifikasjoner

Kjemisk base	Syntetiske harpikser
Konsistens	Væske
Herdesystem	Fysisk tørking og reaksjon med fuktighet
Tørketid	ca. 60 minutter
Egenvekt	ca. 0.93 g/ml
Forbruk	ca. 5 m ² /L
Påføringsstemperatur	+5°C → +25°C
Flammepunkt	ca. 8°C

Fotnote: hinnedannelse og herdehastighet kan variere avhengig av miljøfaktorer som temperatur, fuktighet og type underlag.



Overflater

- Underlagets tilstand
Overflatene må være rene, fri for støv, fett, olje og rust.
- Typ av underlag
De vanligste porøse bygningsmaterialene.

Påføringsmetode

- Påføringsmetode
Påfør Primer 150 med pensel eller rulle i ett dekklag. Etter påføring av Primer 150 vent minimum 1 time og maksimalt 4 timer før du påfører fugemasse.
- Rengjøringsmetode
Rengjør med White Spirit umiddelbart etter bruk (ikke herdet).

Anbefalinger for helse og sikkerhet

Ta hensyn til vanlig arbeidshygiene. Se etikett og materialsikkerhetsdatablad for mer informasjon.
Hold området godt ventilert under bruk og herding av produktet.
Bruk alltid hansker og vernebriller.

Primer 150

Emballasje/Logistikk

Farge: transparent

Forpakning: 500 ml alu-boks

Holdbarhetstid ved lagring: 12 måneder i uåpnet emballasje på et kjølig og tørt sted ved temperaturer mellom +5°C og +25°C.

Kommentarer

- Hvis maksimal ventetid har gått før påføring av fugemassen, påfør et nytt lag med Primer 150.
- Hvis Primer 150 lagres ved høyere temperaturer (> 25°C), er det mulig at produktet blir ubrukelig før utløpsdatoen.

Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av våre eksperimenter og vår erfaring, og er formidlet i god tro. Det er av generell karakter og medfører ikke noe ansvar. På grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet mulige anvendelser som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnås. Ettersom utformingen, kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor vår kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser på bakgrunn av dette dokumentet. I alle tilfeller anbefales det å foreta forhåndstest av applikasjon. Produsenten forbeholder seg retten til å endre produkter uten forvarsel.