

STÅLSTENDERPLATE

PRODUKT

ROCKWOOL Stålstenderplate er laget av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull.



ANVENDELSE

Benyttes til varme-, lyd- og brannisolering av vegger med stålstendere. Kan også benyttes til isolering av I-profiler i kombinasjon med I-plate A.



TEKNISKE EGENSKAPER

Område	Beskrivelse	Standard
Varmekonduktivitet	$\lambda_D=37$ mW/mK	EN 12939
Tykkelsesklasse	T2	EN 823
Brannklasse	Euroklasse A1	EN 13501-1
Vannabsorpsjon	Korttid WS ≤ 1 kg/m ²	EN 1609
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T2-WS	
Produktsertifikat	Sertifikat	

Dimensjoner (pall)

STÅLSTENDERPLATE

Info	Dimensjoner (mm)	Pk pr pall	Stk pr pall	Pk i bunt	Stk pr pakke	m ² pr pall	m ² pr pakke	m3 pr. pall	m3 pr. pakke	NOBB nr
Lev. Midt/Nord-Norge	905 x 605 x 50	15	180	3	12	98,55	6,57	3,48	0,25	43241134
Lev. Midt/Nord-Norge	1200 x 605 x 50	12	144	3	12	104,54	8,71	3,48	0,33	43241198
Levering Sør-Norge	1200 x 605 x 50	16	144	4	9	104,54	6,53	3,48	0,25	44358353
Levering hele landet	1200 x 605 x 70	16	128	4	8	92,93	5,81	3,48	0,26	29371671
Levering Sør-Norge	1200 x 605 x 100	20	120	5	6	87,12	4,36	3,48	0,29	29371689
Lev. Midt/Nord-Norge	1200 x 605 x 100	16	96	4	6	69,69	4,35	3,48	0,29	43241338
Levering hele landet	1200 x 605 x 150	20	80	5	4	58,08	2,9	3,48	0,27	29371697
Levering hele landet	1200 x 605 x 200	20	60	5	3	43,56	2,18	3,48	0,28	29371705
Levering Sør-Norge	1200 x 455 x 50	15	180	3	12	98,28	6,55	3,28	0,22	41076969
Lev. Midt/Nord-Norge	1200 x 455 x 50	15	180	3	12	98,28	6,55	3,28	0,22	43241077
Levering hele landet	1200 x 455 x 70	20	160	4	8	87,36	4,37	3,28	0,23	29371721
Levering Sør-Norge	1200 x 455 x 100	25	150	5	6	81,9	3,28	3,28	0,23	29371739
Lev. Midt/Nord-Norge	1200 x 455 x 100	20	120	4	6	65,52	3,276	3,48	0,23	43241266
Levering Sør-Norge	900 x 605 x 50	15	210	3	14	114,35	7,62	3,26	0,26	42298843

605 mm bredde for cc 600 mm.

455 mm bredde for cc 450 mm.

Dimensjoner som ikke fremkommer i prislisen kan leveres på forespørsel mot et omstillingsgebyr på kr 4.000,00

Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert etter NS-EN ISO 9001.

Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162, og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

Denne kontrollen er basert på regler fra Keymark, som er etablert av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.