

Topps Polyprene Heavy Brush Grade Gummibasert sement for takreparasjoner



PRODUKTDATABLAD

BESKRIVELSE

- En kraftig grov gummibasert reparasjonssement og tetningsmasse
- Farge: Svart

BRUKSOMRÅDE

- Reparerer og forseglar fuger, skjøter, sprekker, sømmer, brystvern, luftekanaler og utløp, og forseglar åpninger rundt vibrerende vifter, skiltefester og annet utstyr på tak før man legger belegg
- Brukes på de fleste underlag - betong, metall, treverk, murpuss, fibersement, asfalt
- Fungerer som tetningsmasse mellom ulike materialer
- Kompatibel med alle Topps belegg og malinger for tak og vegger

FORDELER

- Herder raskt til en massiv, vanntett forsegling som varer lenge
- Den kraftige gummiforseglingen tetter igjen sprekker og hull, og er utrolig sterk
- Polyprene har 100% elastisitet - dette bekrefter at produktet vil bevege seg sammen med bygningen og utstyr og utrustning på taket
- 20% høyere tørrstoffinnhold enn selv den beste av konkurrerende produkter, og bedre filmkvalitet gir bedre beskyttelse for skadede områder
- Stor strekkfasthet med utmerket vedheft

TEKNISKE DATA

Våte materialer:

- | | |
|---|-----------------|
| • Viskositet | Kraftig pasta |
| • Tørrstoff | 66 % |
| • Berøringstørr | 4-24 timer |
| • Flammepunkt for tørrstoff | 41°C ASTM D-92 |
| • Dekkeevne | 0,66 kvm ltr/mm |
| Fuger/skjøter - 2,5 m/ltr @ 6 cm bredde | |
| Bolter - 60 stk pr/ltr | |
| • Påføring | 6-7 mm tykkelse |

Herdet belegg:

- | | |
|-------------------------|--|
| • Forlengelse @ 22°C | 100% |
| • Sammentrekning @ 22°C | 90% |
| • Sammentrekning @ 100% | 100% |
| • Strekkfasthet | 63,27 kg/cm ²
ASTM D-412 |
| • Vanndampspereabilitet | 0,15 perms |
| • Varmestabilitet | 93°C |
| • Kuldestabilitet | - 34°C |
| • Vedheft | Utmerket |

Topps Polyprene Heavy Brush Grade Gummibasert sement for takreparasjoner



LAGRING

Lagres tørt i ventilert rom, ikke i direkte sollys. Lagringstid er 24 mnd. i uåpnet spann.

ØVRIGE DATA

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på www.ecoonline.no.

PR-nr:

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S' kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgaver. Databladet kan endres uten forutgående varsel.