



## Nordic Stabil

Et heterogent vinylgulv spesialutviklet for tørre rom i bolig, samt offentlige miljø med lav trafikk. Konstruksjonen tillater både løstlegging og nedliming. PUR-forsterket overflate gir et slitesterkt gulv.

Tekniske data	Standard	Nordic Stabil
Type gulvbelegg	EN 653	Glassfiberforsterket heterogent vinylgulv
Bruksklasse	EN 685	Bolig: 23 Offentlig miljø: 31
Total tykkelse	EN 428	2,35 mm
Slitesjikt tykkelse	EN 429	0,35 mm
PUR-forsterket		Ja
Vekt/m <sup>2</sup>	EN 430	1880 g
Slitasjeklasse	EN 660: Del 1	Gruppe T: ≤ 0,08 mm
Inntrykksmerker	EN 433	≤ 0,35 mm
Stolben	EN 425	Godkjent,
Gulvvarme		Godkjent, max 27° C
Dimensjonsstabilitet	EN 434	≤ 0,10%
Brannklassifisering	EN ISO 13501-1	Klasse C <sub>fl</sub> s1
Elektrostatisk oppladning	EN 1815	< 2 kV
Elektrisk gjennomgangsmotstand	EN 1081	R <sub>1</sub> > 10 <sup>10</sup> Ohm
Trinnlysdemping	EN ISO 717/2	Δ Lw 18 dB
Akustikk forbedring	NF S 31-074	DL – dB, test pågår
Lysekthet	EN ISO 105-B02	≥ 6/8
Kjemikaliebestandighet	EN 423	God resistens
Varmeledningsevne	EN 12524	0,04 m <sup>2</sup> K/W
Farger		20
Leveres som	EN 426 Rull	35 lpm × 200 cm
Artikkelnummer		3532 _ _ _ 3-sifret fargenummer

Tarketts monterings- og vedlikeholdsanvisninger skal følges. Se mer informasjon på [www.tarkett.no](http://www.tarkett.no)

Av trykktekniske årsaker kan gulvenes farge på bilder avvike noe fra virkelig farge. Mindre variasjoner i farge og mønster fra kolleksjonsprøver kan forekomme. Tarkett forbeholder seg retten til å endre informasjonen over.

\* Ved løstlegging skal det benyttes underlagsmatte for stoler.

### Tarkett AS

PB 500 Brakerøya

3002 Drammen - Norway

+47 32 20 92 00 [info.norway@tarkett.com](mailto:info.norway@tarkett.com)

[www.tarkett.no](http://www.tarkett.no)

