



SOLiD M5 MURMØRTEL

Tørrmørtel til muring og pussing av vegg, inne og ute.

TEKNISKE DATA

Mørtelklasse: M5(NS-EN 998-2)
 Vanntilsetning: 2,6 - 2,9 l/25 kg
 Våt densitet: 1,7 - 1,8 kg pr. ltr.
 Største kornstørrelse: 2 mm
 Brukstil: ca. 2 timer
 Brannklasse: A1 (EN 13501-1)

Revisjonsdato: 21.05.26

Beskrivelse - Bruksområder

SOLID M5 Murmørtel er laget av, sement, gradert sand (0-2 mm) og tilsetningsstoffer og benyttes til muring og pussing inne og ute på vegger av tegl, lettklinker, betongblokker, puss og betong, og til reparasjonsarbeider.

Forarbeid

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sår og skader sårflukes. Tørre, sugende underlag forvannes, men unngå vannfilm. For å sikre pussing god heft til underlaget kan vegg grunnes dagen i forveien ved at en ekstra bløt mørtel iblandet primer kastes eller kastes på vegg i et 1-2 mm sjikt.

Utblanding

Utblanding foretas med tvangs- eller frittfallsblander og blandes i 5-8 min. Mindre mengder kan blandes med kraftig drill og visp. SOLID M5 Murmørtel blandes med vann til en smidig mørtel 2,6 - 2,9 liter pr. 20 kilo sekk, juster vannmengden i forhold til oppgaven. Blandetid skal ikke overstige 10 minutter.

Ved lave temperaturer anbefales det å benytte temperert vann.

Bruksmåte

Mørtelen trekkes på med stålbrett eller kastes ut med murskje i tykkelser inntil 15 mm. Tykkere lag må legges på i flere operasjoner og det skal forvannes mellom hver påføring. Sluttbehandling foretas med filsbrett eller kost, når pussing har satt seg. Brukstil utblandet masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. Unngå å påføre pussing på varm mur eller i sterkt solskinn. Det anbefales å ettervanne i 1-2 døgn etter at pussing har herdet. Redskap rengjøres med vann.

Forbruk

Puss: ca. 1,8 kg pr. m² pr. mm lagtykkelse.
Teglmuring NF: ca. 70 kg pr. m².
Leca muring: ca. 13 kg pr. m².
 1 sekk gir ca. 10 liter mørtel.

Tørketid

Ca. 1 døgn.

Lagring

Lagres tørt i inntil 1 år.

Pakning

20 kilo sekk.

Mørtelen tilfredsstiller krav til tørrmørtel i NS-EN 998-2. Klasse M5.