

## Trinnlydplate u/duk

ROCKWOOL Trinnlydplate er laget av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull.

Trinnlydplate for påstøp er uten duk.



## Tekniske egenskaper & sortiment

### Tekniske egenskaper

|                     |                                |            |
|---------------------|--------------------------------|------------|
| Varmekonduktivitet  | $\lambda_D = 37 \text{ mW/mK}$ | EN 12939   |
| Tykkelsesklasse     | T4                             | EN 823     |
| Brannklasse         | A2-s1,d0                       | EN 13501-1 |
| Trykkfasthet        | Ved 10% kompresjon, CS 40 kPa  | EN 826     |
| Vanndampgjennomgang | MU = 1                         | EN 12086   |
| Beskrivelseskode    | MW-EN13162-T4-CS(10)40-MU1     |            |

## Sortiment

| Type                    | Lengde<br>(mm) | Bredde<br>(mm) | Tykkelse<br>(mm) | Pk.<br>pr.<br>pall | Stk.<br>pr.<br>pakke | m2<br>pr.<br>pall | m2<br>pr.<br>pakke | m3 pr.<br>pall | NOBB nr. |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|
| Enheter<br>på<br>pallen |                |                |                  |                    |                      |                   |                    |                |          |
|                         | 1200           | 595            | 20               | 12                 | 10                   | 85,7              | 7,14               | 1,72           | 51017960 |
|                         | 1200           | 595            | 30               | 10                 | 8                    | 57,12             | 5,712              | 1,9152         | 57653820 |
|                         | 1200           | 595            | 40               | 12                 | 5                    | 42,84             | 3,57               | 1,9152         | 57653835 |
|                         | 1200           | 595            | 50               | 12                 | 4                    | 34,28             | 2,86               | 1,72           | 51019182 |

### Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001.

### Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162 og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.