

TEKNISKE DATA:	
VOLUM:	0,68L og 2,7L
BRUKSOMRÅDE:	UTENDØRS PÅ TRE
FUKTINNHOLD I TREVERKET:	TØRT (RH < 16 %)
BINDEMIDDEL:	VANNTYNNBAR HYBRIDMALING BASERT PÅ ALKYDOLJE OG AKRYL
GLANS:	HALVBLANK, 40
DENSITET:	Ca. 1,25
TØRRSTOFF:	40
BREKKING:	KAN BREKKE
FORBRUK:	6-12 m <sup>2</sup> /L
PÅFØRING:	PENSEL, RULL ELLER SPRØYTE
FORTYNNING:	VANN
RENGJØRING AV VERKTØY:	VANN
TØRKETID V/23 °C, 50 % RH:	STØVTØRR 2 TIMER OVERMALBAR 4 TIMER
LAGRING:	STÅENDE, TØRT OG FROSTFRITT



**Opus Dør & Vindu** er en klebefri, slitesterk og dekkende emulsjonsmaling til utendørs bruk. Den hefter meget godt, og beholder glans og farge over lang tid. Inneholder filmkonserverende middel som motvirker vekst av svertesopp og alger. Opus Dør & Vindu er velegnet til høvlet treverk som f.eks. vinduer, dører, gjerder, garasjeporter, staffasje, hagemøbler o.l. Opus Dør & Vindu kan brukes på utvendig nytt, gammelt, beiset, malt eller trykkimpregnert treverk. Skal brukes i system med Opus G. Kan også benyttes som toppstrøk på primet metall og plast som brukes på bygninger som f.eks. takrenner og beslag o.l.

**Bruksanvisning:** Underlaget må være rent og tørt. Tidligere behandlet underlag rengjøres med Opus Kraftvask. Nytt og bart treverk som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker stålborstes og vaskes med Opus Husvask før grunning. På høvlet treverk, og andre blanke og harde underlag, kan det være nødvendig med stålborsting/sliping for å sikre vedheft. Skarpe kanter avrundes for å sikre best mulig kantdekk. Løse malings/beis/dekkbeis og løse trefibre fjernes ved stålborsting/skraping. Vakuump- og dyppimpregnert treverk som kan være voks eller silikonbehandlet må avfettes med f.eks. rødsprit.

**Ubehandlet treverk:** Nytt, ubehandlet bart eller impregnert treverk og kittfals skal påføres ett strøk Opus G.

Endeved og kuttflater må mettes godt med Opus G, 3–4 strøk «vått-i-vått». Nytt uhøvlet treverk påføres 2 strøk Opus Dør & Vindu og nytt høvlet treverk påføres 3 strøk.

**Tidligere behandlet underlag:** Påføres 1-2 strøk etter behov, eventuelt 3 strøk på høvlet treverk.

**Øvrig informasjon:** Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi skinntørking og blæring. Må ikke brukes på rimet treverk. Kvister og tidligere tjærebehandling kan gi misfarging som er spesielt synlig på lyse farger. Underlag som tidligere er behandlet med linoljemaling/beis kan gi blærer. Maling på brannbeskyttet kledning kan gi saltutfelling og avflaking. Produktet skal ikke tynnes eller tilsettes fremmede oljer/produkter. Ulike produksjonsnummer blandes før bruk. Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +5°C.

**Miljø og sikkerhet:** For mer utførlig informasjon, se sikkerhetsdatablad. Les informasjon på emballasjen.

**VOC:** EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder <30 g/l VOC.