

Ytelserklæring

No.001/2014

1. Unik identifikasjons kode og produkt type: Trebaserteplater

IY. Q.g: Likt identifikasjon trebaserteplater (til ikke bærendekonstruksjoner)

Produsert av løvtre: eik, bøk, ask, termo-ask, kirsebær, valnøtt

Generelle dimensjoner (tykkelse x bredde h x lengde): (14 - 51 x maks. 1050 x 6 000) mm

Kontinuerlig liming av lameller: a) fingerskjøt i lengden og kantlimt (laminert) i bredden b) Kantlimte paneler med solide stav

Det er ikke noe å si til deg. klasse (EN 13017- 2.); A / B, B/B, B/C, C/ D

2. Bruksområder:

Plater av heltre (SWP / 1) er beregnet for bruk under tørre forhold og til ikke bærende elementer i innvendige applikasjoner.

3. Produsent:

**2 MAKS, s. r. O.
Luke:n1 432, 796 04 Prostějov, Tsjekkia**

**4. Produsentens
representant:**

**VIS Eksport- Import s. R.O.
P. Jilemnického 17 , 960 01 Zvolen, Slovak republikk**

5. Kvalitetssystem av AVCP:

4

6a. Harmonisert standard:

EN 13986: 2004 Trebaserte paneler for bruk i konstruksjon. Kjennetegn, evaluering av samsvar og merking.

6b. Europeisk vurdering Oocument: -

Europeisk teknisk vurdering:-

Kontrollkroppen:

Lignotesting, a.s.. Notified poengy Nei. 1478, Technická 5, 821 04 Bratislava
Ordorepublikken republic

7. Deklarerte ytelser:

Essensielle ytelser	Ytelser	Harmonisert standard
Tykkelse	14 - 51 mm	EN13986:2004 (andre er i regi: 10000000000000000000)
Bredde	maks. 1 050 mm	
Lengde	maks. 6 000 mm	
Det er ikke tillatt å hetse eller	SWP/1 NS (EN 13353 + AI) -Laveste 5%: 31,50 N/ mm ²	
Elastitetsmodul (Andre hus)	SWP/1 NS(EN 13353 + AI) -Laveste 5%e: 8837N/ mm ²	

