

EASYBUILD®

PASTALIM

DISPERSJONSLIM

PRODUKTBESKRIVELSE

PASTALIM er bruksklart dispersjonslim, sigefritt med lang åpen tid for keramiske fliser og mosaikk.

BRUKSOMRÅDE

- Liming av alle typer keramisk flis og mosaikk på vegger, gulv og takplater innendørs.
- Liming av alle typer keramisk flis og mosaikk på vegg utendørs.
- Liming av isolasjonsplater, lydempende paneler og gassbetongblokker

RETNINGSLINJER FOR BRUK

Forbehandling av underlaget

PASTALIM kan påføres alle underlag som er faste og fri for olje, fett, voks og løse materialer.

Sementbaserte underlag må være tørre (som en regel; en ukes herding pr. cm tykkelse) og ikke være utsatt for stigende fuktighet.

Påføring

PASTALIM påføres underlaget med tannsparkel. Valget av sparkel avhenger av jevnheten til underlaget, flisformatet og baksiden på flisene. Limet må dekke minst 60 % av flisen for montering innendørs.

Legging av flis

Det er ikke nødvendig å fukte flisene før de settes. Dersom flisene er spesielt støvete kan de likevel dryppes i vann. Flisene settes med et godt trykk for å sikre god kontakt med limet. Etter at flisene er satt på plass vil de ikke sige. Flisene kan etter justeres innen 40-45 minutter. Fliser som er montert med PASTALIM skal ikke vaskes mer enn for å fjerne overflødig lim innen limet er helt utørket (ca. 7 døgn etter montering).

Fuging

Fugemasser som anbefales er FINFUG eller GROVFUG, avhengig av fugebredden.


Rengjøring

PASTALIM kan vaskes av overflater med en våt svamp så lenge limet er vått. Verktøy og hender kan rengjøres med vann før limet herder. Etter herding kan limet fjernes med bensen, aceton, rødsprit eller fjernes mekanisk. Verktøy og utstyr som er benyttet under påføringen kan rengjøres med vann. Fliser kan rengjøres med en fuktig klut før produktet herder.

Bruksområde:



Verktøy:



Påføringstemp.:



Verneutstyr:



TEKNISKE DATA

Forbruk: - mosaikk og små fliser - middels fliser - store fliser	ca. 1,5 kg/m ² ca. 2,5 kg/ m ² ca. 4 kg/ m ²
Brukstemperatur:	min. +5°C
Åpen tid	> 30 minutter
Justeringstid:	40-45 minutter
Gjennomherdet:	7 døgn
Fuging:	12-24 timer
Emballasje:	5 kg kanne

LAGRING

Produktet kan lagres i inntil 24 måneder, tørt og i lukket originalemballasje innendørs.

HELSE OG SIKKERHETSINFORMASJON

Produktet kan gi en allergisk reaksjon. Ved kontakt på hud og øyne, vask mye med såpe og vann. Det anbefales å bruke vernehansker og vernebriller, samt tar vanlige forhåndsregler for håndtering av kjemiske produkter.

For ytterligere informasjon, vennligst se sikkerhetsdatabladet.

MAPEI-HJELPEN

For spørsmål og hjelp vedrørende bruk av våre produkter, kontakt Mapei-hjelpen på telefon; **08715** eller e-post; **teknisk@mapei.no**



MAPEI AS

Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua
Tlf: +47 62 97 20 00 • Faks: +47 62 97 20 99
post@mapei.no • www.mapei.no