



## Forvaltning, Drift og Vedlikehold

### Professional Xtreme1

#### Produsent

AkzoNobel Coatings AS  
Postboks 565  
1411 KOLBOTN

Produktnavn:

Professional Xtreme 1

Bindemiddel:

Sampolymerdispersjon

Tynningsmiddel:

Vann

januar 2017

### Bruksområde

Professional Xtreme 1 er en hvit, helmatt, refleksfri og flekkbar takmaling som egner seg eksta godt til nyproduksjon og i rom med store lysinnslipp. Professional 1 er en vanntynnet takmaling for innendørs bruk på puss, betong, lettbetong og ulike bygningsplater, glassfibervev, mm.

#### Underlag:

Overflaten må være ren, tørr og ha en temperatur mellom +5°C - +35°C . Luftens relative fuktighet skal ligge mellom 30 til 80 %.

#### Påføringsmetode:

Pensel, rull og sprøyte.

#### Oppbevaring:

Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Pigmentert produkt reduseres ved lagring over 1 år.

### Vedlikehold

#### Renhold:

Malte flater skal ikke vaskes før produktet har gjennomherdet (3-4 uker).

#### Vask av malte flater:

Produktet kan tørrmoppes i forbindelse med vedlikeholdsvask. Før ommaling brukes Nordsjö Original Forvask. Bland etter produktets anvisning.

#### Våtslitasjemotstand:

(Ikke oppgitt.)

#### Vedlikeholdsintervall:

Mekaniske forhold påvirker vedlikeholdsintervaller, ommaling utføres etter behov.

### Reparasjon/skade

Ved utbedring etter sårskader/hull benyttes samme type produkt som da malerarbeidet ble utført. Følg veiledning ut fra produktets anvisning fra emballasje eller produktdatablad. Se skjema som er benyttet ved forarbeid. Ved ommaling skal samme type produkt benyttes. Kontakt forhandler eller malerfirma.

### Avfallshåndtering

Rester av søl av maling og lakkprodukter må leveres til godkjent avfallsmottak eller miljøstasjon. Tom og tørr emballasje er restavfall som kan leveres gratis til nærmeste avfallsmottak, se: [www.tomtogtort.no](http://www.tomtogtort.no)

### Helse/miljø/sikkerhet

Se eventuell helse-/miljøfaremerking på emballsjen. Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- miljø og sikkerhetsrisiko, samt forsiktighetsregler ved bruk av dette produktet, er angitt i sikkerhetsdatabladet.

Opplysningene på dette FDV-dokumentet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer: Ettersom de forhold produktene benyttes under, ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring. osv.

Det er utarbeidet produktdatablad og sikkerhetsdatablad for produktet