



# GRIP A560 CLASSIC

PRIMER FOR GRUNNLEGGENDE BEHANDLING FØR INNENDØRS SPARKLING

2022-11-25

## FORDELER

- **Hurtigtørkende**
- **Enkel å påføre**
- **Binder støv og løse partikler**
- **God alkalibestandighet**
- **Vannbasert – fortynnes med vann**
- **Lave utslipp**



F  
O  
R  
V  
A  
R  
D  
E  
R  
E



## BRUKSOMRÅDER

GRIP A560 CLASSIC brukes som primer for grunnbehandling før påføring av Bostik Gulvsparkel. GRIP A560 CLASSIC forbedrer vedheft, reduserer sugeevnen til underlaget og kan fungere som støvbindemiddel. I enkelte tilfeller kan GRIP A560 CLASSIC blandes med sparkel for å øke fleksibiliteten til sparkelen.

Gulvbransjens (GBR) limanbefalinger skal alltid følges med hensyn til fuktighet, overflatestyrke etc. for underlaget.

### UNDERLAG:

Passer til alle underlag som kan belegges med Bostik Gulvsparkel eller lim.

\*De angitte tørketidene forutsetter +20 °C maks. 50 % RF og en viss utskifting av luft samt at RF i underlaget er mindre enn 85 %.

## TEKNISKE DATA

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Blandingsforhold</b> | Se instruksjoner for hver gulvsparkel/Fix |
| <b>Materialforbruk</b>  | Ca 0,3 l/m <sup>2</sup>                   |
| <b>Gangbar etter</b>    | 30-60 min.                                |

## BRUKSANVISNING

### FORBEREDELSE AV UNDERLAG

For best arbeidsresultat bør temperaturen i rommet være mellom + 10 °C og + 25 °C

**Rengjøring:** Sørg for at underlaget er overflatefast og er fritt for støv, smuss, maling, limrester, olje, fett, voks etc. Løse lag og slamlag kan slipes eller freses bort. Ved tvil, kontakt Bostik.

### BLANDING OG BRUK

**Blanding:** GRIP A560 CLASSIC påføres normalt absorberende underlag fortynnet med vann 1:3 (primer:vann). På sterkt absorberende underlag anbefales 2 strøk.

På gulvgipsplater og fiberplater påfør primeren fortynnet med vann 5:1.

Start alltid med å måle opp vannet for å få riktig blandingsforhold.

Bruk vann +5 til +20 °C

**Påføring:** Primeren jobbes inn i underlaget med en pensel eller børste og unngå sølepyttedannelser. Primeren må ha tørket maks. 24 timer før avretting og sparkling. Hvis overflaten blir utsatt for støv innen sparkling, må overflaten rengjøres og primes på nytt.

**OBS!** Ved soleksponering, høy temperatur, sterk ventilasjon eller andre faktorer som kan fremskynde tørkingen, skal overflaten beskyttes mot for hurtig uttørking. Store vinduspartier skal tildekkes og avfuktere og varmevifter skal ikke brukes.

## LAGRING

12 måneder tørr, kjølig og i uåpnet forpakning. Beskyttes mot frost

## MILJØ OG HELSE

Produktets innhold er iht. gjeldende lovgivning ikke klassifisert som helse- eller brannfarlig, men alle brukere må forstå og lese sikkerhetsdatabladet før produktet tas i bruk. Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig på produsentens nettside.

## RESIRKULERING

Avfallsgenerering bør unngås eller minimeres når det er mulig. Tomme beholdere kan inneholde noen produktrester. Produkt og emballasje skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Lei et autorisert renovasjonsselskap til å håndtere overskuddsprodukter og ikke-resirkulerbare produkter. Dette produktet må alltid avhendes i samsvar med kravene i miljøvern- og avfallshåndteringslovgivningen. Unngå spredning

## ANNET

Rengjør verktøy med vann før primeren har tørket.

For ytterligere informasjon, se Bostiks byggebeskrivelser.

| Produktnummer | Forpakning | Antall per pall | EAN               |
|---------------|------------|-----------------|-------------------|
| 30623633      | 1 L        | 360             | 731102008147<br>6 |
| 30623599      | 5 L        | 72              | 731102008147<br>7 |
| 30623492      | 15 L       | 24              | 731102008147<br>8 |

### SIKKERHET

Se sikkerhetsdatablad på [www.bostik.no](http://www.bostik.no)

Forbehold: De tekniske data vi presenterer i tillegg til våre anvisninger og anbefalinger er alle basert på en rekke tester og på vår erfaring. De er ment å hjelpe brukeren å oppnå best mulig resultat. Ettersom brukerens forhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som oppnås ved bruk av produktene.

## BOSTIK SERVICE

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)  
[www.bostik.no](http://www.bostik.no)

