

# Nordsjö Ambiance Superfinish Satin

## Dør/listmaling



### Produktbeskrivelse

Nordsjö Ambiance Superfinish Satin er en vanntynnet halvblank polyuretanforsterket dør/listmaling av høy kvalitet med svært god utflyt som gir en fantastisk fin og holdbar flate. Nordsjö Ambiance Superfinish Satin er beregnet på kjøkkenskap, dører, karmen, møbler, panel, sokler og lister mm. Den er også egnet for rustbeskyttende plater og ståldetaljer innendørs. Nordsjö Ambiance Superfinish Satin gir en jevn og fin flate med fin fargegjengivelse. Nordsjö Ambiance Superfinish Satin har svært gode malings-tekniske egenskaper hvilket gjør flaten vaskbar og slitesterk.

### Behandling

Ved nymaling av ubehandlet tre skal evt. kvister isoleres med Nordsjö Original Kvistlakk, 2 strøk. Deretter grunnes flaten med Nordsjö Original Heftgrunn. Så sparkles flaten 1-2 ganger etter behov med Nordsjö Professional Akrylsparkel.

Slip og avstøv flaten og mal 2 strøk med Nordsjö Ambiance Superfinish Satin.

Tidligere malte flater vaskes med Nordsjö Original Forvask. Blanke flater mattslipes. Grunnmal etter behov. Mal 2 strøk med Nordsjö Ambiance Superfinish Satin.

Ved bruk av Nordsjö Original Heftgrunn bør grunningen tørke over natten innen overmaling.

### Helse og Miljø

Malings-sjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefartig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingsrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: [www.tomtogtort.no](http://www.tomtogtort.no)

### Teknisk Data

**Bruksområde:** Innendørs

**Bindemiddel:** Akryllateks/polyuretan

**Glans:** Halvblank 40

**Tørketid:** 23°C 50% RF: 2 timer

**Overmalbar:** 23°C 50% RF: 6 timer

**Luft/Objekt temp:** Min +5°C

**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Fortynning:** Vann

**Verktøy:** Pensel, rull, sprøyte

**Forbruk:** 8-10 m<sup>2</sup>/liter

**Emballasje:** 1 liter, 2,5 liter

**Baser:** BW og BC

**Rengjøring:** Såpevann

**Oppbevares:** Frostfritt

**VOC (kat.A/a):** 30g/L. Inneholder maks 99g/L

Denne deklarasjonen gjelder BW. For andre farger kan sifferverdiene variere.

### Miljø

Minimer ditt forbruk ved å finne ut ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke det igjen. Gjennom å bruke malingsrestene minsker du produktets miljøpåvirkning. For mer informasjon se [www.nordicecolabel.org](http://www.nordicecolabel.org)

Rev. August 2023

**AkzoNobel**

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies