

FDV

Produkt

Engwall o. Claessons utvendig linoljemaling er en svensk, tradisjonell linoljemaling til utvendig bruk.

Teknisk:

Bindemiddel : Rå kaldpresset linolje, linstandolje
Pigment : Titandioxid og sinkhvit
Tørrstoff : 97-98 %
Glans : halvblank
Tørketid : 24-34 timer
Tynner/vask : Lavaromatisk white spirit
Forbruk : 12-15 m² per liter.



Rengjøring

Overflatene må ikke rengjøres før malingen er gjennomtørr 3-5 uker avhengig temperatur og luft tillgang. Bruk et ph nøytralt vaskemiddel og vask med lunket vann.

Utbedring av skader

Ved skader på overflaten anbefales det 2 strøk med flekk før hele overflaten males med samme produkt til naturlig skille feks. et hjørne.

Egenskaper og fordeler

Ekte linoljemaling har en gul egenfarge, og kan derfor gi avvik på enkelte farger. Linolje er en vegetabilsk olje og slites ned ved påvirkning av sollys, vær og vind. Denne naturlige krittingen påvirker fargen over tid. Linoljemaling fungerer som et offersjikt for treverket, og skal slites ned over tid. Farge/glans dempes når malingen eldes. Denne krittingen er en naturlig iboende egenskap for linoljemalingens måte til å beskyttes treverket på. Malingen kan bli blankere/poleres opp på områder med slitasje.



HISTORISK MALING

www.historiskmaling.no

Vedlikeholdsintervall

Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold og ommaling må derfor gjøres etter behov. Produktet vil naturlig bli nedbrutt av ytre påvirkninger.

Lagring av produktet

Kan lagres frostfritt og i et lufttett spenn i ca. 1 år. Fraktes og lagres stående.

Avfallhåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.

Leverandør:

Engwall o. Claesson AB
Götlundagatan 11
124 71 Bandhagen, SVERIGE

Importør:

Historisk maling AS
Sletta 11, 1870 Ørje, NORGE
www.historiskmaling.no
Tlf. 45404155

Behandlet flate : _____

Fargekode : _____

Behandlet flate : _____

Fargekode : _____



HISTORISK MALING

www.historiskmaling.no