

Erstatter: 2012-07-18

Dato: 2014-04-24

Casco Expertpolish 4606

Expertpolish gir en ekstra slitesterk og blank overflate som kan brukes på de fleste typer gulvbelegg, Bortsett fra tre- og parkettgulv hvor det skal brukes Casco Newshine 4626. Laminatgulv og myke gummigulv kan heller ikke behandles med Expertpolish. Expertpolish er beregnet på gulv med stor slitasje. Har gode porefyllende egenskaper som gjør den velegnet til porøse belegg som linoleum. Til innendørs bruk.

- Nøytralt
- Effektivt
- Til de fleste gulvbelegg
- Ikke til myke gummigulv
- Ikke til lakkerte tre- og parkettgulv
- Ikke til laminatgulv
- Til innendørs bruk

TEKNISK DATA

Produkttype:	Plastmolekyler bundet sammen med sink, voksemulsjon, fuktemidler og plastifiseringsstoffer
Egenvekt:	Ca. 1100 kg/m ³
Farge:	Våt: Hvit
Konsistens:	Tørr: transparent Flytende, ferdig til bruk
Ph:	Ca. 8,5
Forbruk:	1 liter til 30 - 50 m ² avhengig av gulvets standard. Tørre gamle gulv gir høyere forbruk.
Lagring:	Minst 12 måneder. Best ved +5-25°C. Frostfritt.
Emballasje:	1 og 5 liter kanne.

BRUKSANVISNING

Gammel polish fjernes med Casco Polishfjerner, og skylles godt med rent vann. Siste skylling bør gjøres med rent vann tilsatt eddik, blandingsforhold 1 dl pr. 10 ltr. vann. La gulvet tørke helst over natten. Gammel porøs Linoleum kan trenge lenger tørketid

Gammel og tørr Linoleum kan med fordel "grunnes" med kombipolish før påføring av Expertpolish.

Legg på Expertpolish i tynne strøk, og la det tørke i minst 30 minutter mellom hvert strøk. Heller for tynne strøk enn for tykke. Benytt mopp eller klut som ikke loer ved påføring.

For å oppnå best resultat bør gulvet få min. 2-3 strøk polish.

Gulvet bør ikke utsettes for fuktighet det før 2 døgn etter behandlingen. Ved daglig/ ukentlig renhold brukes Casco Allrent.

Ved tørt innklima eller når gulvet er for varmt eller for kaldt er risikoen for "pudring" stor. "Pudring" oppstår når polish ikke får feste til underlaget og det dannes hvit støv.

Best resultat oppnås når det er såkalt normale forhold, dvs. 15 - 20°C og 50 - 60 % RF.



HELSE OG MILJØ

Brannfare: Ingen
Helsefare: Produktet er vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevares utilgjengelig for barn.

Se Sikkerhetsdatablad for mer informasjon.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



SIKA NORGE AS
Postadresse:
Postboks 71
2026 SKJETTEN
Tlf.: +47 67 06 10 90
Web: www.casco.no