

Askøy Murerverktøy AS

1040900 – Bygningsplater diverse

Tetti Monteringslim

NOBB modulnummer 23023393

Produktnummer 330510	Produktnavn Monteringslim Tetti 290 ml.	Nobb-nummer 44299920
--------------------------------	---	--------------------------------

1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Tetti monteringslim er et nøytralt fuktherdende monteringslim, fritt for løsemidler og fhtalater. Gir en sterk og samtidig elastisk lim fuge.

Tetti monteringslim er luktfri, hurtigherdende og har en meget god bestandighet mot klimatiske påvirkninger.

Bruksområde

Tetti monteringslim kan brukes ute og inne, på vegg, tak og gulv. Utmerket til f.eks. sammenføring av Tetti våtromsplater, oppsetting av speil, paneler, akustikkpater, fliser, trappeneser mm.

Hefter på de fleste materialer så som tre, glass, betong, murstein, plexiglass, malte flater, de fleste metaller, enkelte typer av plast og gummi mm.

Farger

Hvit



2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Limtype	Nøytralt Silan Modifisert Polymer (SMP), 1-komponent.
Konsistens	Thixotropisk masse
Holdbarhet	2 år i uåpnet emballasje ved tørr og kjølig oppbevaring
Emballasje	Patron, 290 ml.
Overmalbar	Ja
Hardhet	Ca. 60 Shore A (ISO 868)
Bruddstyrke	3.0 N/mm ² (ISO 37)
Bruddforlengelse	200 % (ISO 37)
Elastisitet	±20%
Bestandighet	Temperatur . ca. -40 - +90 °C
Klimatisk aldring	God



3. MONTERING/UTFØRELSE

Bruksanvisning:

Forberedelse av materialer: Flatene som skal limes skal være rene, tørre, fri for slipemiddel, fettstoff, støv og løse partikler. Tetti monteringslim kan brukes på, utover Tetti våtromsplater, overflater som murstein, betong, eternitt, tre, glass, de fleste metaller, de fleste malte overflater samt flere plast og gummityper.

Da det i praksis kan forekomme variasjoner i de enkelte materialer, bør det alltid utføres tilstrekkelige vedheft forsøk før igangsettelse av især store oppgaver.

Anvendelsestemperatur: Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.

Påføring: Tetti Monteringslim påføres i limstrenger på underlaget eller materialet i en innbyrdes avstand av 5 - 20 cm, avhengig av styrkekrav. Enkelte oppgaver kan kreve særlige monteringsmetoder, følg leverandørens veiledninger.

Ved sammenføring av Tetti våtromsplater skal minimum 2 limstrenger påføres ca. 7-10 mm fra hver ytterkant av platen.

Forbruk: 2 – 3 m²/patron, avhengig av dimensjoner og styrkekrav.

Monterings tid: Monter innenfor 4-8 minutter etter påføring av limstrenger.

Montering: Emnene presses omhyggelig sammen.

Ved oppsetting av tunge emner, eller i forbindelse med spesielle monteringsoppgaver, kan det være nødvendig å understøtte, eller på annet vis holde materialene på plass inntil limet er herdet.

Lim fugen herder med ca. 2 mm/døgn avhengig av fuktighet og temperatur.

Rengjøring: verktøy rengjøres og lim fjernes med terpentin.

Herdet lim kan kun fjernes mekanisk.

Hender og hud vaskes med såpe og vann.

NS 3420-kode for utførelse

NS 3451-kode for bygningsdel

Referanse til NBI byggdetaljer

Transport og lagring

Lagres tørt og kjølig



Askøy Murerverktøy AS

1040900 – Bygningsplater diverse

Tetti Monteringslim

NOBB modulnummer 23023393

4. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

08 04 10 Annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det som er nevnt i 08 04 09.

15 01 10 Emballasje som inneholder rester eller som er forurensset av farlig avfall.

5. HMS-REFERANSER

Tetti monteringslim inneholder ingen giftige eller miljøfarlige stoffer.

Se punkt 6. og HMS-datablad.

Miljødeklarasjon, miljømerking

-

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

-

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Tetti monteringslim oppfyller kravet for M1-certifisering.

Report No. 392-2014-00230501_02, utstedt av Eurofins Product Testing A/S.NA

CE-merking

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Askøy Murerverktøy AS

Adresse Storebotn 65

Postnr. og poststed 5309 KLEPPESTØ

Telefon 55 94 74 94

Telefaks 55 94 74 95

E-post ragnar@askmur.no

Internett www.askmur.no