

PRODUKTDATABLAD

Casco[®] Aqua Tåt

Beregnet for tetting av myknet PVC i våtromsområder

PRODUKTBEKRIVELSE

Tetting av PVC gulv og veggbelegg rundt rørgjennomføringer i hjørner og langs kanter.

BRUKSOMRÅDER

Anbefales til tetting av forbindelser mellom vegg og gulv i dusjrom og nær badekar.

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsiktig, hurtigtørkende, semi-elastisk fugemasse.
- Inneholder soppdrepende middel for å hindre muggvekst.
- Tiksotropisk og spesielt egnet for vertikale flater
- Utmerket vannmotstand
- Meget god langsiktig ytelse

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Kjemisk base: Akrylpolymerer Løsemiddel: Etylacetat og metyletylketon
Forpakning	40 ml tube
Holdbarhet	To år ved 23 °C i uåpnet forpakning.
Lagringsforhold	Ikke følsom for frysing
Farge	Transparent
Tetthet	Ca. 1000 kg/m ³
Viskositet	Semi-tiksotrop pasta
Flyktige organiske forbindelser (VOC) innhold	48 %
Brukstemperatur	-30 °C til +70 °C
Kjemisk bestandighet	Veldig god mot vann og vanlige rengjøringsmidler.
Overflatetemperatur	Påføringstemperatur: +5 °C til +35 °C
Herdetid	Herdet gjennom etter 1-3 dager, avhengig av tykkelse.
Hinnedannelse	Skinntørr etter 10 minutter

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kan overmales normalt etter 30 minutters tørking.

BEGRENSNINGER

BEGRENSNINGER

"Fete" plaster som polyetylen, polypropylen og teflon kan ikke limes.

Fester ikke til PVC gulv- og veggbelegg med polyuretan toppstrøk.

Noen malte eller lakkerte overflater angripes av løsemidlene i AquaTät.

Det anbefales at det utføres forforsøk ved tvil.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

PÅFØRINGSVEILEDNING

- Casco® Aqua Tät hefter til vanlige materialer i våtromsområder, som plastisert eller uplastisert PVC, keramikk, emaljerte overflater, glass, aluminium, rustfritt stål etc.
- Anbefales for alle typer smale fuger da vedheften er utmerket til mange materialer, som f.eks. metaller og glass.
- Lett tiksotropisk fugemasse levert i tube, som gjør det mulig å påføre i trange områder på både vertikale og horisontale flater.
- På PVC-tepper med PU-belegg forhindres etsning av løsemiddelet i Casco® Aqua Tät. For å oppnå god vedheft på disse materialene anbefales Casco Sanitary Silicone.
- Påføringen av Casco® Aqua Tät må gjøres slik at etterbehandling ikke er nødvendig. Hvis en etterbehandling er nødvendig, anbefales det å benytte en slikkepott. Det er ikke mulig å benytte en trespatel dynket i vann, da Casco® Aqua Tät vil feste seg til spatelen.

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

Produktdatablad

Casco® Aqua Tät
Mars 2023, Versjon 02.03
02051405000000022

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Skjøter/overflater må være rene, tørre og frie for oljer, løse tilslagsmaterialer, betongstøv, slippmidler og andre forurensninger.

PÅFØRINGMETODE/VERKTØY

Sparkel eller børste.

RENGJØRING AV VERKTØY

Ved arbeid med lim må renslighet overholdes. Arbeid derfor alltid nøye og systematisk for å unngå unødvendig søl.

Fjern alt overflødig materiale umiddelbart og rengjør med aceton eller etylacetat. (Vær forsiktig, PVC uten PU-belegg angripes av de to nevnte løsemidlene).

Tørket lim må fjernes mekanisk.

På huden tørkes uherdet lim av med en fille, og vask deretter med såpe og vann.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

CascoAquaTt-no-NOCASCO-(03-2023)-2-3.pdf