

Original Rullesparkel

Mars 2020



Produktbeskrivelse

Original Rullesparkel er en allround lettsparkel med god fyllevne beregnet for innendørs rullesparkling. Benyttes for i-, skjøt- og helsparkling på puss, betong, lettbetong og platematerialer, samt for sparkling på tapetskjøter og på malte flater i tørre rom inne mm. Original Rullesparkling kan også benyttes til ilegging av papirremse.

Til bredsparkling anbefales en total sjikttykkelse på maks 3 mm. Fyllevnen for enkelthull og ujevnheter er høyere, opp til 5 mm.

Behandling

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Egnede verktøy er rull og forlengerskaft. For best resultat, benytt en større sparkelspade for ettersletting av vegg/tak. Ved sliping anbefales øyebeskyttelse og støvmaske. Sparkle aldri når temperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø

Sparkelsjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefartlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no



Teknisk data

Bruksområde: Innendørs

Bindemiddel: Sampolymerlateks

Kornstørrelse: Max 0,16 mm

Densitet: 1,0

Tørketid: +23°C 50 % RF: 4 timer, avhengig av sjikttykkelse

Luft/temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Sparkel

Slipeegenskaper: Lettslipt

Emballasje: 15 liter

Farge: Gråtonet

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

Overensstemmer med kravene for CE-merking ifølge direktivet: EN 13963 og EN 15824.

Miljø

Dette produktet oppfyller kravene til miljømerket Svanen. For mer informasjon, se www.svanemarket.no

Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke disse minsker du produktets miljøpåvirkning.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies