

FDV-dokument fiberkabelrør av PE

Produkt Ett- eller flerløps kabelrør av polyetylen (PE) med innvendige langsgående riller. DL-rør leveres som 1-, 2-, 3- eller 4-løps i ulike kombinasjoner på trommel.

Produsent Pipelife Norge AS, Ringebu

Anvendelse Beskyttelse for fiberoptisk kabel i grøft (DL)

Tekniske data	Dimensjoner:	40 mm x 3,7 mm
	Materiale:	Polyetylen med høy densitet
	Farge:	Rød, gul, grønn, oransje eller blå
	Densitet:	955 kg/m ³
	Samlemetode:	Spiralteipet, 38 mm transparent UV-bestandig teip
	Maks. trekke- kraft	40 mm x 3,7 mm: 5100 N

Produktstandard prNS 2967

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare Brenner og avgir brennende dråper. Antennespunkt >340°C.

Helsefare Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.

Førstehjelp Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.



Pipelife Norge AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

Pipelife Norge AS
6650 Surnadal

Tlf.: 71 65 88 00

firmapost@pipelife.com
www.pipelife.no

Service- og vedlikeholds instruks

Lagring	Rørene skal så langt som mulig oppbevares i forpakningen. Rør beskyttes mot solbestråling der dette er mulig. Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke nevneverdig ved lengre tids utelagring i vårt klima.
Montering	Kun strekkfaste skjøtemuffer benyttes for å oppta mekanisk belastning i forbindelse med temperatursvingninger. Før montering skal rør kontrolleres og rengjøres. For øvrig skal leggeanvisningen for kabelrør følges.
Service	Produktet krever ingen service.
Vedlikehold	Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold.
Reservedeler	Skadet rør eller rørdel erstattes fortrinnsvis med samme type produkt. Reservedeler skaffes gjennom entreprenør, rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte.