

DATABLAD

Glidesjikt

Dato: 11/06/2026

Versjon: 1

Side 1 av 1

Generell informasjon

1. Byggefilm
2. Produsent: Sustinera AS, Øvre Kluge 6, 4334 Ålgård
3. Film type A
4. Påføring – dampkontrollag (EN 13984)
5. Informasjon til forbrukeren:
 - Pakking:
Film vikles opp på papirhylser. Ferdig filmrull pakkes inn i beskyttelsesfilm og plasseres på paller.
 - Oppbevaring:
Film oppbevart i overbygde, tørre lagerrom, ved en temperatur på opptil 40°C i en avstand på ikke mindre enn 1 m fra aktive varmeeenheter, med beskyttelse mot direkte sollys.

Ytelseserklæring

Eiendom	Test metode	Ytelse
Tykkelse [mm] 180 ⁰	EN 1848-2	0,15 mm +/- 15% 0,2 mm +/- 15%
Bredde [mm]	EN 1848-2	2000 - 12000 ± 5%
Vanntetthet ved 2 kPa	EN 1928	Pass
Vanndampoverføring [(m ² ·s·Pa)/kg]	EN 1931	4,8 x 10 ⁻¹¹ ± 75%
Slagfasthet	EN 12691	NPD
Fugestyrke [N/50 mm]: på langs / på tvers	EN 12317-2	NPD
Strekkkraft (N/50 mm): på langs / på tvers	EN 12311-2	min. 60 / min. 50
Forlengelse [%]: på langs / på tvers	EN 12311-2	min. 150 / min. 150
Motstand mot rive [N]: på langs / på tvers	EN 12310-1	min. 40 / min. 40
Holdbarhet mot kunstig aldring	EN 1296/ EN 1931	Pass
Holdbarhet mot kjemikalier	EN 1847/ EN 12311-2	NPD
Reaksjon på brann	EN ISO 11925-2	Class F