STARFLOOR CLICK 30

Teknisk datablad

03-2017

Heterogent kompakt gulvbelegg		EN ISO 10874
Klassifisering		EN ISO 10874 23 31

PRODUKT INFORMASJON		
Material gruppe		35997 / 36001 / 35994
Dimensjoner	ISO 24342	122 x 18.3 cm = 9 plank/eske = 2.01 m²/eske 60.05 x 31 cm = 9 plank/eske = 1.68 m²/eske 60.3 x 31 cm = 9 fliser/eske = 1.68m²/eske
Lås system	Type	Click
Garanti	År	15 år ved bruk i bolig

Teckniske spesfikasjoner		
Total tykkelse	EN ISO 24346	4,00 mm
Slitesjikt tykkelse	EN ISO 24340	0,30 mm
Bindemiddeltype	ISO 10582	Type I
Lengde	EN ISO 24342	122/60.05/60,3
Bredde	EN ISO 24342	18.3/31/31
Overflatebehandling (PUR)		Extreme®
Fasede kanter		Mikrofas
Fasede kanter	ISO 29997-EN430	7.4 kg/m²

Tekniske egenskaper		
Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Formstabilitet etter varmepåkjenning	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Brannklassifisering	EN 13501-1	Bfl-s1 løslagt på betong
Inntrykksmerker	EN ISO 24343-1	≤ 0,08 mm
Møbelben	EN 424	Ingen skade
Trinsehjul	ISO 4918 - EN 425	Ingen skade
Trinnlydsdempning	EN ISO 717-2	ΔLw = 3 dB
Varmeledningsevne	EN ISO 10456	0,03 m² K/W
Lysbestandighet	EN ISO 105-B02 (method 3a)	≥ 6
Kjemikaliebestandighet	EN ISO 26987	Noe påvirket (1)
Sklihemmende egenskaper	DIN 51130 / EN 13893	R9 / R10 avhengig av overflatestruktur / μ ≥ 0,30
Elektrostatisk oppladning	EN 1815 / EN 1081	<2 kV på betong / > 109 Ohm
Spaltestyrke	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Gulvvarme		Egnet - maks. 27 °C Se leggeanvisning for mer informasjon

Miljø		
TVOC etter 28 døgn AgBB test		≤ 100µg/m³
Resirkulerbar		100%
Mykgjører		Ftalatfri teknologi

EN 14041

EN ISO 10582

Starfloor Click 55

Starfloor Click 55
No. 0197-0010-DoP-2016-04
www.tarkett.se/no/fi/dk
Manufactured by: Tarkett Polska Sp. z o. o. Oddział w Jasle - ul. Mickiewicza 108 PL38-200 Jasło - Poland
EN 14041:2004

TARKETT BALANCED CHOICE

100 % Recyclable

<10µg/m³ Optimal Indoor Air Quality *TVOC at 28 days

PHTHALATE FREE

TARKETT Extreme Protection

GUARANTEE 20 years Residential use

Tarkett

THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE