

DALAPRO[®]

NOVA

Ferdigblandet, lettarbeidet allround håndsparkel.



Ny formel – forbedrede produkttegenskaper.

Konsekvent høy kvalitet og stabil ytelse som du kan stole på.

Smidig konsistens som gjør arbeidet enklere og mer effektivt.

God fyllevne.

Egnet for skjøtsparkling av gipsplater.

Svanemerket, EPD-sertifisert, M1 og IAC Gold.

Low shrinkage-teknologi – patent pending 3943466A1.

DALAPRO® NOVA

Ferdigblandet, lettarbeidet allround håndsparkel.

PRODUKTINFORMASJON

Dalapro Nova er en ferdigblandet allroundsparkel. En ergonomisk håndsparkel med god fyllevne og en smidig konsistens som letter arbeidet. Produktet har en konsekvent høy kvalitet og stabil ytelse, hver gang. Egnert for flekksparkling, skjøtsparkling og helsparkling. Passer på de fleste underlag ved nybygging og renovering. Grå. Svanemerket. Patentprosess pågår. Inntil videre er teknologien bak den gode fyllevnen beskyttet av Patent Pending: EP 3943466A1.

ANVENDELSE

Egnet for innlegging av papirremse. Kombinert med Scanspac Joint Tape sparkelremse er produktet egnet for bruk ved skjøtsparkling av gipsplater. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 13963. Produsert ifølge ISO 9001 og ISO 14001. I behandlingen av gipsplater anbefales det å følge Norsk standard 3420-T.

ARBEIDSGANG

Sparkle for hånd på rengjorte, tørre og godt bundne overflater. Temperatur: minst +5 °C. Når den sparklede overflaten har tørket, må den slipes. Bruk slipepapir med kornstørrelse 150–180. Øye- og åndedrettsvern anbefales ved sliping. Tørk av støv før neste behandling. Sparklede overflater skal forgrunnes før tapetsering.

TØRKETID

Tørketiden avhenger blant annet av underlag, sjikttykkelse, temperatur og luftfuktighet.

MATERIALFORBRUK

Ved skjøtsparkling på gipsplater: cirka 0,3 liter/meter. Ved helsparkling med 1 mm sjikttykkelse: cirka 1 liter/kvadratmeter.

RENGJØRING OG AVFALL

Ta bort så mye sparkel som mulig fra verktøyene før de rengjøres med vann. Sparkelrester skal ikke helles i avløpet, men i stedet leveres til et lokalt avfallsmottak. Godt tømt emballasje leveres til gjenvinning.

LAGRING

Sparkel er en datomerket ferskvare. Ubrutt forpakning kan lagres mørkt og frostfritt i maks. 12 måneder. Åpnet forpakning skal lukkes godt. Mer informasjon finnes på dalapro.no.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Latex-sampolymer

Løsemiddel: Vann

Fyllmiddel: Lettfillmiddel og hvit dolomitt

Kornstørrelse: Maks. 0,2 mm

pH: Cirka 9

Farge: Grå

Brannfarlighet: Sprer eller vedlikeholder ikke ild

Forpakning: Tube 0,2 og 0,4 liter, Plastspann 3 og 10 liter



Dalapro Nova 3 og 10 liter er pakket i et gjenvinnbart spann som i hovedsak består av gjenvunnet plast.



Produkt databladet er utgitt kun i rådgivende hensikt. Opplysningene gis ikke som garanti for at produktet har bestemte egenskaper eller er egnet for et spesielt bruksområde. Disse verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten foregående informasjon. Brukeren er selv ansvarlig for at den nyeste utgaven av dette databladet anvendes. Dette kan kontrolleres på www.dalapro.no. Sist endret 13.02.2025.

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.no
info@dalapro.com