

Harmoni Matt 01 er en vanntynnbar, helmatt akryl veggmalning som gir fargedybde og et vakkert rolig resultat uten gjenskin. Anvendes til mellom- og toppstrøk på vegger av f.eks. bygningsplater, overmalbar tapet, puss, betong og sandsparkel. Kan også benyttes på panel, men Harmoni Premium gir en jevnere og glattere overflate.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Ren akrylmaling
Farge:	Hvit + A, B, C base som brekkes til ønsket farge
Glans:	Helmatt 01
Viskositet:	70-90
Egenvekt (kg/l):	1,3
Tørrstoff (volum %):	Ca. 40

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rull eller høytrykksprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann, vaskes med såpe og vann
Anbefalt forbruk:	8-10 m ² /liter avhengig av underlaget
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	1 time
Overmalingsintervall, minimum:	2 timer. Helt gjennomherdet først etter 4 uker. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse
Minimum påføringstemp. °C:	+ 10. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Rengjør med salmiakkblanding og vask over med rent vann. Gammel, blank og halvblank maling mattes ned med sandpapir og avstøves. Underlag malt med alkydmaling skal alltid grunnes før påføring av Harmoni Matt. Flater misfarget av nikotin, sot div. fargestoffer påføres minimum ett strøk med Harmoni Sperregrunn. Ubehandlet panel påføres minimum 2 fyldige strøk Harmoni Sperregrunn før videre behandling.

Bruksmåte

Harmoni Matt er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Påfør 1-2 strøk etter behov med Harmoni Matt. Påføres jevnt og fyldig. Unngå å gå tilbake til halvtørr maling. Til bruk på panel, anbefales det å ta prøveoppstrøk for å se at resultatet blir som forventet.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Miljømerking

Harmoni Matt er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.



Svanemerket maling:

- Har bestått strenge kvalitetstester
- Inneholder minimalt med kjemikalier som kan skade helse og miljø
- Er drøy og slitesterk

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Malte flater må herde i minimum 4 uker før rengjøring med mildt rengjøringsmiddel. Lyse merker på mørke flater fjernes med mikrofiberklut og rent vann. Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst + 10°C; best resultat oppnås ved romtemperatur. Rør godt om. Ulike produksjonsnummer blandes før bruk til siste strøk for å unngå glans- og fargeforskjell.

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <1 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS