



# HERNIA VÅTROMSLIM KP4

## TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

### PRODUKTBESKRIVELSE

Dispersjonslim på EVA-basis

### BRUKSOMRÅDE

For oppsetting av glassfiberrev, akryl/vinyltapeter med polyester-, glassfiber-, mineralfiberbakside, vinylskummatter med polyester-, glassfiber-, mineralfiberbakside, akryl/vinylplastmatter homogene opp til 1,0 mm, border på planvinyl og vinyl/akryl strukturtapeter

### ARBEIDSBESKRIVELSE

Forberedelser Gips-, spon- og halvharde plater. Lim hjørneremser over plateskjøter og i hjørner. Sparkle hjørneremser og spikerhull. Slip de sparklede stedene og forlim hele overflaten. Betong eller murpuss. Sparkle, slip og forlim. Malte underlag. Slip og vask med malervask. Skyll med vann. Ujevnheter sparkles, slipes og forlimes. Grunnmalte flater vaskes og slipes. Forliming Bruk Hernia Våtromslim KP4 fortynnet med 2-3 deler vann. Oppsetting KP4 rulles i ett jevnt skikt på underlaget. Påfør lim for 1-2 lengder. Monter tapeten mens limet fortsatt kleber. Ved oppsetting på tette underlag skal limet gis en ventetid på 20-25 minutter. Limet må ikke være tørt. Sett lengdene kant i kant eller overlapp og skjær med tapetkniv. Press fast tapeten nøye med en plast- eller stålsparkel. Der materialet skal skjæres, gjør fastpressingen så sent som mulig. Ved oppsetting av border som ikke er forhåndslimet, påføres limet på baksiden av borden. Limet må klebe (væte over) mot underlaget ved monteringen. Overmaling av glassfiberrev kan gjøres 12 timer etter oppsetting. Etter oppsetting på tett underlag i dusj- eller baderom bør rommet ikke benyttes den første uken. Følg materialprodusentens anvisninger.


### ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets innhold er, ifølge gjeldende lovbestemmelser, ikke klassifisert som helse- eller miljøfarlig. For ytterligere informasjon se HMS-sikkerhetsdatablad.

### KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)



## PRODUKTBESKRIVELSE

|                   |                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Limtype           | Enkellim                                                                                         |
| Bindemiddel       | EVA og stivelse                                                                                  |
| Løsemiddel        | Vann                                                                                             |
| Konsistens        | Tiksotropisk                                                                                     |
| Farge             | Hvit                                                                                             |
| Påføringsutstyr   | Rulle                                                                                            |
| Arbeidstemperatur | Ikke under +18°C                                                                                 |
| Rengjøringsmiddel | Verktøy rengjøres med lunkent vann. Limflekker fjernes med en fuktig svamp før limet har tørket. |
| Densitet          | Ca 1,07 g/cm <sup>3</sup>                                                                        |
| Tørrstoffinnhold  | 35 % ± 2 vekt-%                                                                                  |
| Limforbruk        | 3-5 m <sup>2</sup> /liter                                                                        |
| Fortynningsmiddel | Vann. Limet bør ikke fortynnes                                                                   |
| Brannfarlig       | Nei                                                                                              |
| Lagring           | 1 år i ubrudd forpakning                                                                         |

### KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

