

JACKON THERMODREN® - TEKNISK TABELL

SPESIFIKASJONER	STANDARD	ENHET	JACKON THERMODREN® 100
Dimensjonerende verdi, λ_d . Drensplate utenpå vegg.	NS-EN10456	$\times 10^{-3}$ W/mK	38
Trykkfasthet: Korttidslast (bruddlast)	NS-EN 826	kN/m ²	100
Trykkfasthet: Langtidslast ved 2% kryp	NS-EN 1606	kN/m ²	30
Densitet, massiv	-	kg/m ³	22
Densitet, netto	-	kg/m ³	18
Dreneringskapasitet	-	l/min, m ²	600 l/min/m ²
Fiberduk pålimt	-	-	N1
Fiberduk løs	-	-	N2

