

Høytrykslaminat iht. DIN EN 438
Type HGS: standard kvalitet
Type HGP: postforming

Bruksområder: Dekorativt laminat for innendørs bruk.


Generelle egenskaper: Som beskrevet i dette dokumentet.

Reaksjon ved brann

Produktklassifisering iht DIN EN 13501-1:

Montert på skrog: D-s2, d0 (som et sammensatt element med nominelle tykkelser $\geq 12\text{mm}$)

Produkt/Overflateegenskaper



egnet for
kontakt med
mat etter
EN 1186 og
EN13130



fuktbestandig-
etter
DIN EN 438



bestandig
mot rengjørings-
midler



støtsikker etter
DIN EN 438



varmeresistent
etter DIN
EN 438



lichtecht nach
DIN EN 438



slitestyrke etter
DIN EN 438



ripebestandig
etter
DIN EN 438



antibakteriell
etter
JIS Z 2801

Ytelser	Norm	Vurdering
Vanndampmotstand	DIN EN 438-2	$\geq$ Grad 3
Flekkmotstand	DIN EN 438-2	$\geq$ Grad 3
Støtmotstand	DIN EN 438-2	$\geq 20\text{ N}$
Varme motstand	DIN EN 438-2	$\geq$ Grad 3
Lysfasthet	DIN EN 438-2	Skala 4-5
Slitestyrke	DIN EN 438-2	$\geq$ Identifikasjonsnummer3*
Ripebestandighet	DIN EN 438-2	Grad 3 ($\geq 2\text{N}^{**}$)
Antibakteriell	basert på JIS Z 2801	99,9% av bakteriene er borte innenfor 24 timer

* Mulige avvik på grunn av dekorutskrift (Innledende slitasje IP ≥ 150)

** Overflate glans og perlematte overflater $\leq 2\text{N}$

Grad 1 – Overflateskader

Grad 2 – betydelig endring i glansnivå og / eller farge

Grad 3 – moderat endring i glansnivå og / eller farge

Grad 4 – liten endring i glansnivå og / eller farge, bare synlig fra visse vinkler

Grad 5 – ingen endring

Urenheter	Norm	Enhet	vurdering
Flekker, smuss eller lignende overflatefeil	Westag & Getalit QS Sichtprüfung	mm^2/m^2	$\leq 1,0$
Fibre, hår, riper	Westag & Getalit QS Sichtprüfung	mm/m^2	≤ 10

Foreløpig merknad: Våre tester / anbefalinger er laget / utført etter vår beste kunnskap og med særlig omhu. Det kan ikke gis noen garanti for feiltrykk, standardfeil og feil. I tillegg kan tekniske endringer skyldes kontinuerlig videreutvikling og endringer i standarder og dokumenter under offentlig rett. Derfor kan innholdet i denne anbefalingen verken fungere som en instruksjonsmanual eller som et juridisk bindende grunnlag. Oppskriftsendringer fra produsentene og / eller feil bruk / behandling kan føre til avvikende testresultater og ligger utenfor vår innflytelse. Derfor kan ingen garanti gis. Status 04/2016

Toleranser	Norm	Enhet	Tykkelsesområde	
			0,5 til ≤ 1,2 mm	1,2 til ≤ 2,0 mm
Tykkelse	DIN EN 438	mm	± 0,10	± 0,15
Dimensjonsnøyaktighet lengde/bredde Type HGP	DIN EN 438	mm	- 3 bis + 5	
Dimensjonsnøyaktighet lengde / bredde type HGS	DIN EN 438	mm	- 5 bis + 10	
Rettvinkel, hele dimensjon	DIN EN 438	mm	0,75 mm/m	
Tillatt undermål (antall) BP *			ingen	ingen
Tillatt undermål (antall) SP **			10%	10%

Basisprogram / ** spesialprogram

Merking av plater.

GetaLit-HPL i den strålende glansversjonen kan skrives på med ikke-permanente tavlemarkører og tørkes av. Mulige rester på overflaten kan fjernes med løsemidler som f.eks B. sprit kan lett fjernes. GetaLit-HPL kan beskrives i Perlmatt-versjonen med standard skolekritt.