



FIRE BOND BACKING WOOL

TEKNISK DATABLAD

Version: 2018-10-31

PRODUKTBESKRIVELSE

Fire Bond Backing Wool er en mineralullstrimmel (keramisk fiber) eller matte brukt som bunnmateriale ved brannfuging med Bostik brannfuger. Four Bond Backing Wool er behandlet på begge sider for å gjøre ullen formstabil og minimere forurensning og at løse stykker spres over arbeidsflaten. Ullen inneholder ikke bindemidler eller smøremidler og avgir derfor ikke gasser og lukt under oppvarming. Materialet er fleksibelt, lett å kutte, forme og enkelt å installere. Det sparer tid og penger! Materialet er ikke brennbart.

BRUKSOMRÅDE

Fire Bond Backing Wool brukes som bunnmateriale ved brannfuging med Bostiks brannfuger. Erstatte i kombinasjon med disse fugemassene tradisjonell, ikke-brennbar steinull som tettingsmateriale. Brukes til brannetting i brannhemmende bygningsdeler, samt i rør- og kabelbrannsikringssystemer.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Undersøk alltid Bostiks installasjonsanvisninger og prinsipptegninger for hver konstruksjon for å finne den beste metoden for brannetting samt spesifisert dybde for tettingen. Kontroller hva slags densitet tettingsmateriale må ha. Ved den spesifiserte tettheten 90 kg/m³ er det normalt sett ikke nødvendig å komprimere ullen for å oppnå riktig brannmotstand. Gliper og åpninger må ikke forekomme, noe som kan bety at ullen skal komprimeres for å fylle hele hulrommet/fugen. Hvis tettheten er 110 kg/m³, må ullen komprimeres med 1/3-del. For lineære fuger presses ullen hensiktsmessig inn i fugeåpningen med et egnet verktøy som ikke skader drevet. Juster mengden til bredden og dybden på åpningen. For større åpninger (f.eks. rør og kabler) kan strimlene kuttes og rulles i ruller som brukes til å fylle åpningen før fugen påføres.


ARBEIDSBESKYTTELSE

Se produktenes Sikkerhetsdatablad for fullstendig informasjon om arbeidsmiljø/arbeidssikkerhet, forholdsregler og risiko ved bruk.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Egenskap før påføring	
Materialtype	Mineralull av keramisk type
Fibertype	Bioløselig - ikke-kreftformig
Densitet	96 kg/m3 (ikke-komprimert)
Farge	Hvit
Strekkfasthet	75 kPa
Klassifiseringstemperatur	1200°C i henhold til EN 1094
Brannytelse	Ikke brannfarlig, formstabil under brann
Lagringsforhold	Innendørs uten forhøyet fuktighet

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com

