

1) Produkttype:

Standard limtre i trykkimpregnert furu, CE-godkjenning nr 1070-CPR-501. Impregneringen kan enten være TMF-impregnert (som er miljøvennlig tungmetallfri impregnering med en svak rødbrun og nesten fargeløs), eller CU -impregnert (kobberimpregnering, grønnfarget).



2) Materialspesifikasjon:

Styrkeklasse: GL 30c.

Trelast: Furu impregnert i styrkeklasse LS22 og LS15 (maskinelt sortert), eller LT30 og LT20 (visuelt sortert). Henholdsvis 22,0 og 15,0 Mpa strekkfasthet.

Limtype fingerskjøt: MUF, type 1 GP 90 M

Limtype lamell: MUF, type 1 GP 90 S

Limfugens motstand mot delaminering: NS-EN 14080-2013 metode B

Naturlig bestandighet mot nedbryting: 3-4

Formaldehydklasse: E1

Brannklasse: D-s2, d0

Type impregneringsmiddel TMF: Wolsit XD 10 C (borsyre)

Type impregneringsmiddel CU: Wolanitt CX8 (CU-impregnert, kobbersalter)

3) Vedlikehold:

Produktet skal benyttes utvendig.

Overflatebehandles så raskt som mulig som utvendig treverk generelt, for eksempel med beis eller maling. Ettersees jevnlig, og etterbehandles ved behov.

Moelv, 1. mars 2016