PRODUKTDATABLAD

Rehab Gips 6,5 mm

Beskrivelse
Siniat Dekoform er en glassfiberforsterket gipsplate. Overflater og langsider er dekket med spesialkartong.
Siniat Dekoform gipsplater fremstilles med forsenkede kartongkledde langsider og kuttede kortsider.
Typemerking i henhold til EN-520: A

Bruk
Gipsplatene skal brukes innendørs for dekorative former i vegger og tak. De kan formes i tørr og våt tilstand.
Brukstemperatur: + 10°C til + 40°C
Luftfuktighet: 30% til 80% RF

Produktdata og egenskaper		Enhet	
Bredde		mm	900/1200
Lengde		mm	Se produktoversikt
Tykkelse (nominell)		mm	6,25
Toleranser:	Bredde Lengde Tykkelse Rettvinkelhet – kortside Parallellitet – langside	mm	+ 0 / - 3 + 0 / - 5 ± 0,5 ± 2 ± 0
Tetthet		kg/m³	ca. 880
Vekt		kg/m²	ca. 5,5
Reaksjon på brann			A2-s1, d0 (B1)
Fuktinnhold ved 20 °C		vektprosent	ca. 0,6 - 1,0
Dampgjennomgangsmotstand Z		GPa s m² / kg	0,67
Diffusjonsmotstandsfaktor vanndamp		μ	10 [-]
Varmeledningsevne λ		W / (m·K)	0,21
Makstemperatur – konstant		°C	45
Lengdeforandring ved 20 °C mellom 65 % og 95 % RH		mm/m	0,35
Bøyefasthet:	lengderetning tverretning	N	≥ 270 ≥ 105
Farlige stoffer		EN 67/548 EWC	Ingen

BMC
Stoltenbergsgate 58
Postboks 238
3101 Tønsberg
Tlf: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no
www.bmc-norge.no

Version: September 2014