

# Original Våtromsgrunning

Desember 2017



## Produktbeskrivelse

Original Våtromsgrunning er en kombinasjon av lim og grunning, beregnet til våtrom. Bruksområde (oftest i kombinasjon med våtromsvev og Original Våtromsmaling) er bl.a. grunning av badetrom, storkjøkken, sykehus, samt andre miljøer med stor belastning. Original Våtromsgrunning er lett blåtonet, og inneholder mugghindrende middel.

## Behandling

Puss, betong samt ulike platemateriell sparkles ved behov med Original våtromssparkel. Etter sparkling forlimes veggen med Original Våtromsgrunning og vann i forholdet 1:1. Etter tørk monteres Nordsjö Våtromsvev med Original Våtromsgrunning. (Original Våtromsgrunning kan også kun brukes som grunning i de tilfeller man velger å ikke monteres vev.) Etter tørk, påføres (med ny rulle) overflaten 2 ganger med Original Våtromsmaling. Ferdigmalt flate skal tørke i 7 døgn før den utsettes for vann. Mal ikke når temperaturen er under Min +10°C.

## Øvrig

Original Våtromsgrunning inngår i Nordsjøs våtromssystem.

## Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk egnet personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informan på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter bruk. Flytende malingrester og såpevann må ikke i tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: [www.tomtoqtort.no](http://www.tomtoqtort.no)

### Teknisk data

**Bruksområde:** Inneørs  
**Bindemiddel:** Akrylsampolymerdispersjon  
**Glans:** Blank  
**Tørketid:** +23°C 50 % RF: Gjennomtørr 5 time, overmalbar 7 timer  
**Luft/temp:** Min +5°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80 % RF (65 % RF optimalt)  
**Fortynning:** Vann  
**Verktøy:** Pensel, Rulle, Sprøyte  
**Forbruk:** 2-5 m<sup>2</sup>/liter  
**Emballasje:** 2,5 og 10 liter  
**Baser:** Blåtonet  
**Rengjøring:** Såpevann  
**Oppbevare:** Frostfritt  
**VOC (kat. A/b)** 100 g/l. Inneh. max 35 g/l



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies