

Original Parkettlakk Halvblank

Desember 2017

Produktbeskrivelse

Original Parkettlakk Halvblank er en vanntynnbar, 1-komponentlakk for parkett- og tregulv. Den er også egnet til bruk på ubehandlet kork, tretrapper og treverk innendørs. Original Parkettlakk Halvblank er luktsvak og gir en slitesterk overflate.

Behandling ulakkerte gulv

Slip overflaten ren for smuss og ujevnheter. Støvsug gulvet godt. Gulvet skal være tørt (5-15 % fuktinnhold). Stryk lakken tynt ut med pensel eller rull. Etter tørk, når overflaten igjen har fått en jevn fargetone (ca. 1 time), mellomslip overflaten lett for hånd med slipepapir 150, og støvsug. Topplakker med Original Parkettlakk Halvblank. Ved behov, f.eks. på myke treslag som furu, gran og bøk, lakker ytterligere 1 gang. Ikke benytt Original Parkettlakk Halvblank på Brunbøk, Diamant-furu og Donau-ek. OBS! Oljerike treslag, som f.eks. teak, må behandles omgående etter rensliping. Skal ikke pigmenteres. Ved lakkering i sammenheng med beis- eller lasurbehandling, kontakt Nordsjö for konsultasjon.

Behandling tidligere lakkerte gulv

Rengjør gulvet med et grovrengjøringsmiddel, slik at det blir fritt for smuss og fett. Vask gulvet med eddiksyrt vann (3 dl 24% eddikspirit til 8-10 l vann). Slip med 120-150 slipepapir, slik at flaten mattes. Støvsug nøye. Lakker gulvet 1-2 ganger med Original Parkettlakk Halvblank. Innflytting av møbler kan skje etter 1 døgn, tepper etter 1 uke. Lakker aldri når temperaturen er under +10° C.

Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no



Teknisk data

Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Polyuretan/Akryldispersjon
Glans: Halvblank 45
Støvtør: +23°C 50 % RF: 8 timer
Overmalbar: 8 timer
Innflyttingsklar: ca. 24 timer
Luft/temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel og rull (filt)
Forbruk: 6-8 m²/l
Emballasje: 1 l, 2,5 l og 5 liter
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat A/i) 140 g/l. Inneh. maks 95 g/l

Miljø

Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke disse minsker du produktets miljøpåvirkning.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies