

FDV-dokument: PP Kabelrør



Produkt	Glatt PP Kabelrør, med utblokket skjøtemuffe og vanntett Sewer lock-pakning.
Produsent	Infraplast AS
Anvendelse	Kabelrør for nedgravning og innstøping. Ringstivhet: SN4 - SN8 – SN16 – prNS: 2967

Tekniske data:

Dimensjoner	Fra 50-200mm, 3 og 6meter. - Ringstivhet: SN8 – prNS: 2967
Materiale	PP-HM – Høymolekylær polypropylen
Farge	Rød og oransje lagerføres. Andre farger kan produseres på bestilling
Densitet	0,915 g/cm ³

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare	Produktet er brennbart.
Helsefare	Inneholder ingen helsefarlige stoffer. Ved brann utvikles bl.a. CO gass, som er giftig. Unngå inhalering av røyk Symptomer: Svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer.

Service- og vedlikeholds instruks:

Lagring	Rørbunter skal oppbevares på jevnt underlag, på avstengt område, fortrinnsvis under tak. Maksimum stablingshøyde 2,5 meter. Løse rør lagres på tilstrekkelig antall strø (C-C 2m) med 1meter på hver side.
----------------	--



Montering	Før montering smøres eller sprayes rørets spiss-ende med egnet glidemiddel. Ved sammenkobling skyves spiss-enden til bunns i muffen, og trekkes deretter 10 mm tilbake. Evt. skal spiss-enden flukte med innstikkmerket, om dette finnes. Avkappede ender skal avfases for å forhindre skade på leppepakningen, og for å redusere montasjekraften. For øvrig henvises det til NPG sin leggeanvisning for kabelrør.
Miljøpåvirkning	UV bestråling: Kan ligge utelagret i 1 – 3 år med tilnærmet uforandret fargenyanse. Meget god motstandsevne mot angrep av kjemikalier. Resistent overfor de aller fleste syrer, baser og løsningsmidler.
Service	Ikke påkrevd.
Reservedeler	Skadet rør erstattes av nytt produkt.
Avfall	PP plastmateriale kan gjenvinnes. Deponeres på fylling eller brennes

Sertifiseringer:



Infraplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

