

MONTAGELIM BYGG & INDUSTRI

1-komponent montagelim

Produktbeskrivning:

MONTAGELIM BYGG & INDUSTRI är ett mycket starkt och snabbhärdande montagelim. Limmet är flexibelt och fritt från lösningsmedel, isocyanater samt silikon. Produkten är helt väderbeständig. MONTAGELIM BYGG & INDUSTRI skadar inte andra material samt har bra kemikalie-, temperatur- och väderbeständighet. Limmet är godkänt för applikationer i livsmedelsnära miljö.

Användningsområde:

Ersätter spik, skruv, nit etc. För användning både inne och ute, inom byggnads- och industrisektorn. I applikationer av stål, metall, aluminium, glas, trä, laminat, kork, plast*, betong, sten, gips, keramik, träpanel, golvlistor, paneler, skyltar, isolerande och akustikplattor, dekorlistor, väggbeklädnader, trösklar, isoleringsmaterial, polystyren, kakel, natursten, fönsterbräden, duschkabiner, toaletter m.m. Även lämplig för elastisk sammanfogning inom metall-, apparat- och maskinindustri, plast*- och elteknik, ventilations- och luftkonditioneringsteknik, fordons-, vagns- och containertillverkning.

I alla situationer med behov av snabb fixering och starkt resultat. I applikationer där man vill ha ett utfyllande, helt väderbeständigt lim. Förblir flexibelt, stelnar aldrig helt - tar upp stötar, slag och vibrationer, vilket gör produkten väl lämpad för exempelvis fordon och marina applikationer där man ofta även vill ha en tätande funktion. Perfekt till lite svårare applikationer där man vill slippa montera med mekaniska fästmetoder ex. spegellimning, dolda montage, under upp montage mm. Efter härdning är limmet slipbart.

* Ej PP, PE samt PTFE

Tekniskadata:

Typ	MS Hybrid-polymer
Härdningssystem	Fukthärdande
Densitet [g/cm ³]	1,54± 0,05
Färg	Vit: RAL 9016 Grå: RAL 7004 Svart: RAL 9004
Förpackning [ml]	300
Övermålningsbar*	Ja
Skinnbildning/öppen-tid [min]	≤ 10
Hårdhet (DIN 53505) [Shore A]	60
E-modul (DIN 53504 S2) [N/mm ²]	≥ 1,2

Brottöjning (DIN 53504 S2) [%]	≥ 300
Draghållfasthet (DIN 53504 S2) [N/mm ²]	≥ 2,3
Härdningstid [mm/24h]	2-3
Volymförändring (DIN 52451) [%]	≤ 8
Applicerings temp [°C]	+5 till +40
Applikations temp, kontinuerlig [°C]	-40 till +100
Applikations temp, kort tid exp. [°C]	+200 (max 10 min)
Hållbarhet svalt & torrt [månader]**	18
Lagringstemp, idealisk [°C]	+5 till +20
Fryskänslig	Nej, klarar kortare lagring i köld

Samtliga värden vid 23° / 50 % R.H, om inget annat anges

**Övermålningsbarhet anges endast som ja eller nej i tabell. ESSVE rekommenderar alltid prov innan fullskala genomförs. Beakta alltid att alla produktkombinationer inte har förprovats och det är därför alltid upp till kund/slutanvändare att kontrollera att färg, lack eller annan ytbehandling är kompatibel med produkten i fråga. När det gäller lösningsmedel innehållande produkter rekommenderas alltid att spärgrund används. För MS/Hybrid produkter bör försiktighet iakttas vid användandet av oljebaserade (alkyd) ytbehandlingar – kraftigt förlängda torktider kan inträffa. För alla elastiska och flexibla produkter rekommenderas generellt att aldrig övermåla. Lack och färg är sällan elastiska vilka då oftast spricker, i sällsynta fall kan detta ge sprickor även i underliggande förband (fog & lim) För MS /Hybrid polymer erhålles bästa resultat vid övermålning vått i vått inom 4 timmar efter applicering, efter rengöring med aceton kan all MS övermålas när som helst efter härdning.*

***Bäst före märkt emballage, för produkter med bag in box gäller obruten påse.*

Gör så här/applicing:

Följ anvisningar på förpackningen. Temperatur under applicering +5°C ÷ +40°C, bästa resultat fås vid +20°C. Produkten kan användas och brukas även vid minusgrader då den inte kan frysa, härdningstiderna blir dock alltid väsentligt förlängda vid lägre temperaturer och kan vid temperaturer under 0°C ta flera veckor, man bör alltid beakta risken med kondens och frost på de ytor man applicerar emot vid lägre appliceringstemperaturer. Patronen bör ha en temperatur motsvarande normal rumstemperatur men kan värmas något för högre extruderingshastighet. Appliceras i strängar eller punkter, ej till hellimning.

För att få maximal vidhäftning skall ytorna vara rena från damm, lösa partiklar, olja, fett och andra kontaminerande material innan limmet appliceras.

MONTAGELIM BYGG & INDUSTRI fäster oftast även på fuktiga eller ej helt rengjorda ytor.

I applikationer med stora temperaturvariationer, eller ex. svåra underlag som kan påverka vidhäftningen i applikationen är det rekommenderat att använda primer.

Kemikaliebeständighet:

God: Vatten, saltvatten, alifatiska lösningsmedel, olja, fett, utspädda oorganiska syror och baser (alkali)

Måttlig: Estrar, Ketoner, aromatiska kolväten

Ej tålig: koncentrerade syror och klorerade kolväten

Fullständigt väderbeständig

Process- och belastningsbarhet

Produkten kan vid behov utsättas kort tid för temperaturer upp till ca 200 °C (ex. vid pulverlack) el. annan sekventiell kort värmebehandling. Produkten bör inte högtemperatur exponeras i mer än ca 10 min. Efter denna tid kan termisk nedbrytning av polymeren starta.

Rengöring:

Ohärdat lim rengörs med fördel med ESSVE Rengöringsdukar men aceton, nafta eller sprit fungerar också, härdat lim avlägsnas endast mekaniskt.

Förvaring:

MONTAGELIM BYGG & INDUSTRI lagras bäst mörkt, svalt och torrt. Produkten klarar låga temperaturer, men bör normalt inte utsättas för köldgrader under längre tid.

Säkerhetsföreskrifter:

Se separat säkerhetsdatablad

Anmärkning:

Alla uppgifter i detta dokument anges i enlighet med vid tiden för upprättandet kända fakta och information. Angivna uppgifter kan komma att ändras utan vidare notifiering. Dokumentet uppdateras kontinuerligt i samband med reguljär revidering eller vid större specifik teknisk förändring.

All rådgivning som lämnas av ESSVE skall endast anses vara vägledande och innebär inte att ESSVE kan hållas ansvarigt för lämnad rådgivning. Det är alltid kundens ansvar att, på egen risk, besluta om val av produkt, användning, applikationer etc. Leverantörens rådgivning utgör endast en del i kundens beslutsunderlag.