Teknisk Datablad

Soudafalt



Produktbeskrivelse

Soudafalt er en høykvalitets, plastoelastisk, enkomponent klar til bruk fugemasse basert på bitumen.

Egenskaper

- Kleber seg svært godt på bituminøse underlag
- Enkel å bruke
- Utmerket heft på mange underlag

Bruksområder

- Fuger med bevegelse opptil maks. 10 %
- Reparasjonsprodukt for lekkasjer i takrenner, dreneringsrør.
- Kaldt lim for alle taktyper (unntatt EPDM-folie).
- Utføre nødreparasjoner, selv i regn.

Spesifikasjoner

Kjemisk base	Bitumen
Konsistens	Stabil pasta
Herdesystem	Fysisk tørking
Hinnedannelse	Ca. 20 minutter
Egenvekt	Ca. 1.10 g/ml
Maksimalt tillatt bevegelseskapasitet	Ca. 10%
Krymping etter herding	Ca. 15%
Påføringstemperatur	+1°C → +30°C
Temperaturbestandighet	-35°C → +80°C

Fotnote: hinnedannelse og herdehastighet kan variere avhengig av miljøfaktorer som temperatur, fuktighet og type underlag.

Overflater

- Underlagets tilstand
  Overflaten skal være: fast, rent, tørt eller lett fuktig, fritt for støv og fett.
- Typ av underlag
  Soudafalt har god vedheft til følgende underlag: bituminøse underlag, alle vanlige bygningsunderlag. Vi anbefaler en forutgående vedheft og kompatibilitetstest på hver overflate.

Påføringsmetode

- Påføringsmetode
  Påfør Soudafalt med manuell eller pneumatisk fugepistol.
- Rengjøringsmetode
  Rengjør med white spirit eller Soudal Surface Cleaner umiddelbart etter bruk (før herding).
- Etterbehandling
  Etterbehandling med en såpeløsning eller Finishing Solution før hinnedannelse.
- Reparasjonsmetode
  Reparasjon: med samme produkt.

Soudal AS
Dølasletta 5, 3408 Tranby
+47 452 28 994
www.soudal.com ordre@soudal.no

Soudafalt

Anbefalinger for helse og sikkerhet

Ta hensyn til vanlig arbeidshygiene. Se etikett og materialsikkerhetsdatablad for mer informasjon.
Farlig. Følg forholdsregler for bruk.

Emballasje/Logistikk

Farge: Vennligst se produktkatalogen, Soudal-nettstedet eller en Soudal-representant.
Forpakning: Vennligst se produktkatalogen, Soudal-nettstedet eller en Soudal-representant.
Holdbarhetstid ved lagring: 12 måneder i uåpnet emballasje på et kjølig og tørt sted ved temperaturer mellom +5°C og +25°C.

Fugedimensjoner

- Min. bredde for fuger: 5 mm
  Maks bredde for fuger: 10 mm
  Min. dybde for fuger: 5 mm
  Anbefaling for fugejobber: fugebredde = fugedybde.

Miljøklausuler

- Leed regulation: produktet overholder kravene til LEED. Lavutslippsmaterialer: Lim og forseglinger. SCAQMD regel 1168. Oppfyller USGBC LEED-krav v4.1 IEQ-kreditt 4.1: Lavemitterende materialer - Lim og Tetningsmasse angaende VOC-innhold.

Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av våre eksperimenter og vår erfaring, og er formidlet i god tro. Det er av generell karakter og medfører ikke noe ansvar. På grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet mulige anvendelser som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnås. Ettersom utformingen, kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor vår kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser på bakgrunn av dette dokumentet. I alle tilfeller anbefales det å foreta forhåndstest av applikasjon. Produsenten forbeholder seg retten til å endre produkter uten forvarsel.

Soudal AS
Dølasletta 5, 3408 Tranby
+47 452 28 994
www.soudal.com **ordre@soudal.no**