

PRODUKTDATABLAD

Casco® WetStop iFIX

2-komponent, rullbar vannfast forseglings-lim, for bruk til liming og forsegling av overlapp for CASCO WETSTOP foliemembran.



PRODUKTBEKRIVELSE

2-komponent, rullbar vannfast forseglings-lim, for bruk til liming og forsegling av overlapp for CASCO WETSTOP foliemembran. Dette vanntette systemet inkludert Casco® WetStop iFIX er beregnet for å skape et vanntett membransjikt i private og offentlige garderober, badrom, vaskerom, og vanntetting i forbindelse med flislegging. Systemet er beregnet til påføring på gulv og vegg innendørs.

BRUKSOMRÅDER

Casco® WetStop iFIX er egnet for liming og forsegling av overlapp for CASCO WETSTOP foliemembran og alle forseglings-produkter i CASCO WETSTOP systemet:

- I private våtrom: badrom og garderober
- I trafikkerte offentlige våtrom:
- I Garderober i offentlige miljøer, sykehus og behandlingsrom
- I vaskerom
- I toaletter
- I forbindelse med varmegulv
- I områder innendørs

PRODUKTEGENSKAPER

- Støvredusert
- Fleksibel
- Reduserer faren for sprekke-dannelser
- Rask tørk-klar for flislegging etter ca 1time
- Raskt vanntett mellom tette lag (liming av skjøter)
- Lett å påføre med pensel eller rulle
- Egnet for varmegulv

GODKJENNELSER / STANDARDER

- CASCO WETSTOP systemet er godkjent i henhold til ETAG 022
- EC1 plus: veldig lave emisjoner
- M1 emisjonsklassifisert

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Spesialsement (pulver del) og Akrylatedispersjon (dispersjon del)
Forpakning	7,8 kg sett (inkl. plastbøtte), inkluderer 3 kg papirforpakning (pulver) +4,8 kg dispersjon 2,61 kg sett (pappboks), inkluderer 1,0 kg PE pose (pulver) +1,61 kg plastbøtte (dispersjon)
Utseende/farge	Hvit dispersjon og lys grått pulver
Holdbarhet	12 måneder
Lagringsforhold	I kjølige, tørre og frostfrie miljøer (i lukket forpakning)

PÅFØRINGSINFORMASJON

Blandingsforhold	7,8 kg sett: 3,0 kg pulver + 4,8 kg dispersjon 2,61 kg sett: 1,0 kg pulver + 1,61 kg dispersjon
Forbruk	ca 0,75 kg/m ²
Utbytte	7,8 kg sett holder til ca 10 m² med liming av foliemembran 2,61 kg sett holder til ca 3 m² med liming av foliemembran
Overflatetemperatur	Ikke under + 5°C
Brukstid	Ca 45 minutter under +20°C
Åpen tid	ca 15 minutter under +20°C
Herdetid	Klar for flislegging: - Etter ca 1 time på sugende underlag - Etter ca 12 timer på ikke sugende underlag
Påført Produkt Klar til Bruk	Klar for vannbelastning etter 7 dager

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

BEGRENSNINGER

Vær nøye med å blande riktig forhold mellom pulver / dispersjon. Ikke bland mer materiale enn du kan bruke innen 45 minutter. Materiale som har tørket kan ikke blandes opp igjen. Tørk urenheter umiddelbart fra overflaten og fjern uønskede rester med egnet vaske-middel. Vask arbeidsverktøy med vann umiddelbart etter bruk.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

PÅFØRINGSVEILEDNING

Overflate og forbreddelser

Vanlige sugende underlag

- Betong

- Sementstøp
 - Sementpuss
 - Kalkpuss
 - Gipsplater
- Primes med CASCO PRIMER (1:3)

Gipsbaserte underlag

- Gipsbasert avretting
- Gipsbasert puss

Primes med CASCO PRIMER (1:1) (må tørke i min. 24 timer)

Ikke sugende underlag

- Keramiske fliser må sitte godt og må nøye rengjøres for urenheter og om nødvendig slipes.

Priming er ikke nødvendig

Krav til underlag

Underlaget skal være tilstrekkelig solid, fast og fri for støv, skitt, olje, fett og andre urenheter som hindrer vedheft til underlaget.

Fjern lag som er dårlige og har separert fra det faste underlaget mekanisk til egnet standard. Gamle keramiske fliser må sitte godt og må nøye rengjøres for urenheter og om nødvendig slipes. Gips puss (iht EN 13279-1) skal ha en restfukt på ≤ 75% RF. Sementbasert puss (28 dager gammel): ≤ 85% RF, sementbasert avrettingsmasse (heated): ≤ 75% RF, gipsbasert avrettingsmasse må ha en restfukt på ≤ 75% RF. Avrettingsmasse til varmegulv skal ha en restfukt på ≤ 65% RF.

Temperaturen på undergulvet må være på $\leq 20^{\circ}\text{C}$ under installasjon av CASCO WETSTOP foliemembran, og inneha den samme temperaturen de neste 24 timer. Husk å lese de tekniske spesifikasjoner for produktet i ditt land. Ujevne overflater må avrettes med egnet CASCO avrettingsmasse.

Anbefalt arbeidsmetode

Casco® WetStop iFIX pulveret blandes med disperjonen som følger pakningen. Rør sakte til du har en homogen og klumpfri konsistens. Massen blandes i ca 3 min. Ikke tilsett vann. Skal du blande mindre mengder må du veie de 2 komponentene, 1.6 del dispersjon til 1 del pulver i en blandebeholder.

Installering av Wetstop forseglings-systemet:

Alle skjøter og overganger mellom vegg / gulv skal forsegles med forseglingsbånd KL, selvklebende WETSTOP Butyl eller WETSTOP SH. Innvendige hjørner skal forsegles med WETSTOP PC, utvendige hjørner forsegles med WETSTOP PC-E. Selvklebende bånd som WETSTOP BUTYL og WETSTOP SH, samt selvklebende WETSTOP MG/MG-L slukmatte skal monteres i startfasen av oppbyggingen, rett etter priming, og før foliemembranen installeres. Påfør WETSTOP forseglings-system KL/PC/PC-E med et egnet lag med WETSTOP iFIX, som påføres med rulle eller pensel. Selvklebende forseglingsbånd som WETSTOP BUTYL, WETSTOP SH og slukmatten WETSTOP MG og WETSTOP MG-L skal også dekkes med CASCO WETSTOP iFIX på toppen. Rørman-sjetter WETSTOP MP skal også limes med CASCO WETSTOP iFIX etter at foliemembranen CASCO WETSTOP er installert.

Installering av WET STOP folie membran:

Påfør et jevnt lag med CASCO WETSTOP iFIX med rull. WETSTOP foliemembran må monteres i vått lim. Smør CASCO WETSTOP iFIX i passe store områder, slik at CASCO WETSTOP foliemembran kan monteres innen 15 min. CASCO WETSTOP foliemembran presses ut slik at det ikke er noen rynker eller bobler, med en tilstryker av hard plast. Forsikre deg om at alle overlappinger og skjøter på CASCO WETSTOP forseglings-systemet er på min. 5 cm. For å være sikker på at CASCO WETSTOP systemet oppnår en vanntett funksjon er det viktig at denne prosedyren blir nøye fulgt. For mer informasjon vedr. CASCO WETSTOP foliemembran og andre WETSTOP tilbehør, sjekk produktdata-blader på de forskjellige komponentene i CASCO WETSTOP systemet.

RENGJØRING AV VERKTØY

Verktøy må vaskes med vann umiddelbart etter bruk. Pensler og ruller kan være vanskelig å vaske pga rask tørketid på materialet.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdata-blad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparametrene, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

Produktdatablad

Casco® WetStop iFIX
Februar 2021, Versjon 02.01
021790207000000003

CascoWetStopiFIX-no-NOCASCO-(02-2021)-2-1.pdf