



ARDEX X 78

MICROTEC fleksibelt flislim til gulv og vegg

- Opp til 60 minutters åpentid
- Spesielt velegnet til liming av ikke sugende gulv- og storformatfliser
- Fiberforsterket. Oppfyller C2-kravene i henhold til EN 12004
- Til liming av keramiske fliser, glassmosaikk og naturstein (ikke fuktfølsomme), innen- og utendørs



ARDEX X 78+ ARDEX E 90 Akryldispersjon = spesiallim med stor elastisitet (S2 i henhold til NS EN 12002) og vannavvisende egenskaper.

BRUKSOMRÅDE

Gulv og vegg, innendørs og utendørs.

ARDEX X 78 er et fleksibelt flislim med en bløt, plastifisert konsistens, til legging av fliser og plater med 100 % limdekning og lang åpentid, som tillater montering helt opp til 60 min.

ARDEX X 78 er velegnet til liming av:

- keramiske fliser, sugende og ikke-sugende.
- mosaikk av glass og keramikk
- betongstein
- natursteinsfliser (ikke fuktfølsomme).

Til liming av keramiske fliser

- på balkonger og terrasser
- i svømmebassenger
- på varmegulv
- og på høyt belastede industri- og offentlige arealer.

ARDEX X 78 er velegnet til liming av fliser på undergulv av betong, som har herdet min. 3 måneder.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Underlaget kan være tørt eller fuktig, men skal være fast, bæredyktig, stabilt, fritt for støv, urenheter og vedheftsreducerende midler. Underlag av gipsuss og sugende eller slipt anhydrit skal være tørre og primes med ARDEX P 51 fortynnet med vann i forholdet 1 : 3.

Tette, glatte, ikke sugende underlag som metall, glass, lakk, belegninger o.l. skal innendørs primes med ARDEX P 82 eller ARDEX P 51 fortynnet med vann i forholdet 1 : ½.

Innendørs i tørre rom på underlag av eksisterende fliser skal det primes med ARDEX P 4, ARDEX P 82 eller ARDEX P 51 fortynnet med vann i forholdet 1 : ½. Alternativt kan det utføres en skrapsparkling med ARDEX X 78.

Som heftbro på gamle flisbelegninger utendørs og i våtrom påføres først ARDEX 8+9 membran. Når primer, skrapsparkling eller ARDEX 8+9 er tørr, limes flisene med ARDEX X 78.

BLANDING

I en ren beholder helles rent, kaldt vann, og under kraftig omrøring tilsettes pulveret til det oppnås en smidig, bløt, plastifisert mørtel uten klumper. Smidigheten forbedres ved å la det opprørte limet hvile i 2 - 3 minutter før det igjen omrøres og er klar til bruk.

Blandingsforhold:

20 kg ARDEX X 78 pulver : ca. 7,2 liter vann. Mørtelkonsistensen kan endres med en liten økning eller reduksjon i vanntilsetningen.

Til fremstilling av et spesiallim med stor elastisitet og vannavvisende egenskaper blandes ARDEX X 78 med ARDEX E 90 akryldispersjon fortynnet med vann i forholdet 1 del ARDEX E 90 : 2 deler vann.



Blandingsforholdet er 20,0 kg ARDEX X 78, 2,8 kg ARDEX E 90 og 5,6 liter vann.

BEARBEIDING

ARDEX X 78 påføres underlaget med den glatte siden av en tannsparkel, som etterpå vendes og dras gjennom limet med tannspaken. Flislimet må påføres underlaget i så stor mengde at hele flisens bakside er dekket med lim etter legging. Tannsparkelens tannstørrelse avhenger av flistype og størrelse og baksidens ruhet, samt underlaget. Når flisene legges skal de trykkes og vris på plass i limet. Utendørs og på hardt belastede flater kan det være nødvendig at flisene dobbeltlimes for å sikre full limdekning og optimal vedheft mellom flisene og underlaget.

Ru og ujevne underlag kan først rettes opp med ARDEX X 78. Når limlaget har størknet, kan fliseleggingen startes.

Det må ikke påføres flislim på større areal enn det man klarer å legge fliser på før limet skinnherder.

Åpentiden er normalt ca. 60 min. for nyopprørt flislim ved 20 °C. Det kan normalt foretas korreksjon av de enkelte fliser inntil 30 min. etter at flisen er montert.

Til liming av mosaikk av glass og keramik med papir limt på forsiden, skal det påføres så mye ARDEX X 78, at det ved liming av mosaikken trykkes lim opp mellom fugene. Eventuelt behov for etterfuging skal foretas med ARDEX X 78. I tilstilfeller anbefales det først å gjennomføre en forsøksliming.

ARDEX X 78 skal bearbeides ved temperaturer over 5 °C.

Høyere temperaturer forkorter og lavere temperaturer forlenger bearbeidingsstiden og tidspunktet for når belegningen er gangbar.

BEMERK

Ved legging av fliser på gipsplater og lignende, skal platene være montert fast og ubevegelige på underkonstruksjonen. I områder som er utsatt for høy statisk og/eller kjemisk belastning, anbefales ARDEX WA epoksylin- og fug.

Til fuktbeskyttelse av underlaget anbefales ARDEX 8+9 eller ARDEX S 1-K smøremembran.

For å unngå misfarging ved innendørs liming av marmor og andre materialer som ikke tåler fukt, anbefales produktene fra ARDEX NATURSTEIN-SYSTEM. Ved flislegging på underlag med restsvinn skal feltstørrelsene begrenses ved å legge inn dilatasjonsfuger.

KARAKTER

Pulver med sement, fyllstoffer, spesielle tilsetninger, MICROTEC-fiber samt fleksibelt virkende plastmaterialer.

Ved blanding med vann fås et smidig pastaaktig flislim, som ikke siger og som herder ved hydratisering og tørking. Mørtelen kan bearbeides i ca. 5 timer.

Tekniske data:

Blandingsforhold:	Ca. 7,2 liter vann : 20 kg pulver
Egenvekt:	Ca. 1,2 kg/liter
Egenvekt (blandet):	Ca. 1,6 kg/liter
Materialforbruk på glatte underlag:	Ca. 1,3 kg/m ² pulver med 3x3x3 mm tannsparkel Ca. 2,1 kg/m ² pulver med 6x6x6 mm tannsparkel Ca. 2,7 kg/m ² pulver med 8x8x8 mm tannsparkel
Bearbeidingsstid:	Ca. 5 timer ved 20 °C
Åpentid:	Ca. 60 minutter (i nyopprørt lim)
Korrigeringsstid:	Ca. 30 minutter
Gangbar:	Etter ca. 1 døgn (ved 20 °C), deretter kan det fuges
Avtreksstyrke:	For ikke-sugende fliser lagret i 28 døgn: Ca. 1,0 – 2,0 N/mm ²
Tørr/våt:	Ca. 1,0 – 1,5 N/mm ²
Frost/tining (vekslende):	Ca. 1,0 – 1,5 N/mm ²
Egnet til gulvvarme:	Ja
Emisjonsklassifisering:	M1 (RTS)
Emballasje:	Sekker á 20 kg
Lagring:	I tørre rom ca. 12 mnd. i uåpnet originalemballasje