

HEY'DI FIBERPLAN TURBO

Støvredusert, fiberarmert, sementbasert, selvutjevnnende avrettingsmasse for innendørs bruk.



Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Fiberplan Turbo er en avrettingsmasse for alle underlag før overdekking med gulvbelegg, fliser m.m. Hey'di Fiberplan Turbo benyttes også til innstøping av elektriske varmekabler og rør til vannbåren varme. I våtrom skal Hey'di Fiberplan Turbo alltid overdekkes med Hey'di membran eller tett belegg. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste temperatur er +6 °C, dette gjelder også for underlaget. Hey'di Fiberplan Turbo kan legges i tykkelser fra 5 mm til 50 mm og er belegningsklar etter 4 timer. Ved å tilpasse vannmengden kan Hey'di Fiberplan Turbo benyttes både til fallbygging og flytsparkling.

Forarbeid

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten må fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss primes med Hey'di KZ eller Hey'di Primer Gulv i forholdet 1 del primer til 3 deler vann. Tre og spon primes med uførtynnet Hey'di Primer Gulv eller Hey'di KZ. På glatte, ikke sugende underlag skal priming utføres som gysing, 1:1 Hey'di KZ/vann blandes med Hey'di Fiberplan Turbo til en velling som påføres underlaget med kost. Sparkling skjer normalt dagen etter priming/gysing. På sviktende underlag skal Hey'di Fiberplan Turbo legges i minimum 20 mm tykkelse, og armeres med Hey'di Stålnett.

Bruksmåte

Ved å tilpasse vannmengden oppnås forskjellige egenskaper, 3,4 ltr vann til fallbygging, 3,8 ltr vann til avretting i tykkere

EGENSKAPER

Svanemerket

Fiberarmert

Sementbasert

Selvutjevnnende

Innendørs bruk



lag og 4 ltr vann til finavretting. Hell først rent vann i blandekaret, 3,4-4,0 ltr vann til 20 kg Hey'di Fiberplan Turbo. Utblanding foretas med drill med blandevisp. Blandingstid 2 minutter til klumpfri, lettflytende masse. Brukstil utblandet masse er ca. 30 minutter, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk. Legg ut massen kontinuerlig i strenger parallelt med korteste vegg. Hver ny streng legges litt inn i den forrige slik at massen hele tiden flyter samme vei. Hey'di Fiberplan Turbo kan også legges ut med alle vanlige sparkelpumper. Verktøy og maskiner rengjøres med vann.

Forbruk

1,7-1,8 kg Hey'di Fiberplan Turbo pr. mm tykkelse pr. m².

Tørketid - Overdekking

Hurtigherdende også ved høy relativ fuktighet og lav temperatur. Hey'di Fiberplan Turbo kan belastes med vanlig gangtrafikk etter ca. 2 timer, keramiske fliser, påstrykningsmembran og tette belegg etter ca. 4 timer. Beskytt utlagt masse mot uttørkning ved at dører og vinduer holdes igjen for å unngå gjennomtrekk. Dersom overflaten ikke belegges etter ca. 4 dager etter utlegging skal overflaten primes med Hey'di KZ eller Hey'di Primer Gulv blandet 1 del primer : 3 deler vann. Varmekabler i underlaget må være avslått, det skal ikke tilføres ekstra varme, og det skal ikke ettervannes. Varmekabler kan tilkobles ca. 1 uke etter ferdig belegg.



PRODUKTDATABLAD

For flere produkter og produktinformasjon se heydi.no

HEY'DI FIBERPLAN TURBO

Støvredusert, fiberarmert, sementbasert, selvutjevnnende avrettingsmasse for innendørs bruk.

Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 9 måneder fra produksjonsdato.

Pakning

20 kg sekk.

TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):

Vanntilsetning:	3,4-4 ltr/20kg
Materialforbruk:	1,7-1,8 kg/l
Største kornstørrelse:	1 mm
Utleggingsstykkelse:	5-50 mm
Trykkfasthet, 28 døgn:	>40 MPa
Bøystrekkfasthet, 28 døgn:	>9 MPa
Lagring:	Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 9 måneder fra produksjonsdato.
Pakning:	20 kg sekk

PRODUKTKODER:

Varenummer:	2580
GTIN nummer:	7054150025805
NOBB nummer:	60166035
Revisjonsdato:	31.05.24

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.