

JOTUN Industri Opaque Primer

Produktbeskrivelse

Egenskaper og fordeler

Vannavvisende spesialgrunning som inneholder effektive filmkonserverende midler mot svertesopp og alger. Beskytter mot solnedbryting og fukt, og sørger for god vedheft til videre behandling.

Bruksområde

Utviklet for industriell påføring på kledningsbord.

Behandling etter montering

Kledningen monteres i henhold til gjeldende normer og standarder for tømmerfaget. Kledningen må være ren, fast og tørr før videre behandling.

Ved montering:	Kuttflater, endevend og annet ubehandlet treverk grunnes med VISIR Oljegrunding vått-i-vått 3-4 strøk når kledningen monteres.
Innen 1 år etter kledningen er montert:	Overflatebehandles innen 12 måneder. For best bevaring av treverket anbefales viderebehandling når kledningen er montert og senest innen første malesesong. Overmaling anbefales utført med DRYGOLIN Nordic Extreme Oljeglans , men andre utendørsmalinger fra Jotun kan også benyttes.
Vedlikeholdsintervall:	Huseier må foreta inspeksjon av kledningen, helst årlig. Det er huseiers ansvar å utbedre skader. Produktet vil naturlig bli nedbrutt av ytre påvirkninger. Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold og beis eller maling må påføres etter behov og ønske om utseende.
Senere vedlikehold anbefales utført med:	Husvask med JOTUN 2-i-1 Husvask og Soppfjerner anbefales ved behov. Videre vedlikehold anbefales utført med DRYGOLIN Nordic Extreme Oljeglans , men andre utendørsmalinger fra Jotun kan også benyttes. Følg bruksanvisningen til produktet man velger.
Reparasjon av skade:	Løse trefibre fjernes. Bort treverk, skader og endevend grunnes med VISIR Oljegrunding vått-i-vått 3-4 strøk umiddelbart. Påfør DRYGOLIN Nordic Extreme Oljeglans / produktet man tidligere har benyttet som toppstrøk. Ved bruk av andre produkter må det dokumenteres at de er av samme type som tidligere anvendt.

Kommentarer

Kvistslipp: Underlagets beskaffenhet påvirker hvor godt behandlingen vil hefte. Kvist og harde blanke overflater med høyere innhold av harpiks, fenoler og terpenener virker negativt på malingers vedheft. Dette kan medføre avskalling. Avskalling behandles ved at løs maling fjernes med stålbørsting/skraping, før området overmales på nytt.

Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad / emballasje for anbefalte produkter når det gjelder bruksanvisning, tørketider, spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse etc.

Miljømerking

Green Building-standarder

Det deklarerte produktet tilfredsstiller følgende krav:

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet inneholder maks 40 g/l VOC.

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.

Behandlet flate/type underlag

Malt i farge

Fargenavn

NCS-kode

Produksjonsnummer

Malerarbeidet er utført av

Dato

Underskrift