

Nordsjö ONE Supreme



Produktbeskrivelse: Nordsjö One Supreme er vårt beste trefasadeprodukt med eksepsjonell dekkevne for det perfekte sluttresultatet. Den fylldige og dryppfrie konsistensen gjør utstrykningen enkel og smidig. Produktet har en fantastisk halvmatt finish og en teknologi som gir en ekstrem bra glans- og fargestabilitet. Nordsjö One Supreme er spesielt tilpasset for det nordiske klimaet og den selvrensjørende malingsfilmen har en enestående beskyttelse mot skitt og påvekst. Nordsjö One Supreme skal anvendes i system med Nordsjö Tinova Wood Base Oil BPR og Nordsjö Tinova Primer Exterior. Om malingen blir brukt og vedlikeholdt etter våre anvisninger så vil malingen beskytte treverket og holde seg pen i opptil 16 år. Nordsjö One Supreme er utviklet for industrigrunnet, pluss ett mellomstrøk på paneler (CMP).

Behandling

Ommaling: Løstsittende maling og gråtre skrapes eller slipes bort. Fasaden vaskes og etterskylles. Treerene flater impregneres med Nordsjö Tinova Wood Base Oil BPR som har tresbekyttelse mot sopp og alger. Rør om i spannet. Grunn med Nordsjö Tinova Primer Exterior. Konstruksjonen ferdigmales 1-2 ganger med Nordsjö One Supreme. Tidligere beisede flater vaskes/børstes og grunnes ved behov og ferdigmales 2 ganger med Nordsjö One Supreme.

Nymaling: Alt nytt tre impregneres med Nordsjö Tinova Wood Base Oil BPR som har tresbekyttelse mot sopp og alger. Vær ekstra nøye med endevend, skjøter og spikhoder. Rør om i spannet før det males. Grunn med Nordsjö Tinova Primer Exterior. Konstruksjonen ferdigmales 2 ganger med Nordsjö One Supreme. Noen fabrikkgrunnede paneler kan ha behov for å grunne på nytt med Nordsjö Tinova Primer Exterior. Rådfør med din Nordsjö forhandler.

Miljø: Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingsrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon.

AkzoNobel

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Teknisk data

Bruksområde: Utendørs

Bindemiddel: Akryl

Glans: Halvmatt 20

Tørketid:

23°C 50% RF: 1,5 time

15°C 80% RF: 3 timer

10°C 80% RF: 4 time

Overmalbar:

23°C 50% RF: 2,5 time

15°C 80% RF: 3,5 time

10°C 80% RF: 4 time

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max + 25°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull og høytrykksprøyte 100 bar, 329 Wagner med munstykke 315 och 317.

Forbruk, nymaling: 4-6 m²/l

Forbruk, ommaling: 6-8 m²/liter

Emballasje: 1, 2,5 og 10 liter

Baser: BW, BC,

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat. A/d) 130 g/l. Inneh. max 3 g/l. Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Øvrig

Omrøres grundig før og under bruk. Underlaget skal være tørt (max 16 % fukt), rent, fast og bæredyktig. Mal ikke i direkte sol, under +5°C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %). Mal ikke om det er risk for regn 1-2 timer etter avsluttet malingsarbeid.

Rev. 6 juli 2022