

BRUKSOMRÅDE

- Toppstrøk som passer for de fleste tidligere malte overflater, tre, stein, metall, glass etc.
- Passer for både innendørs og utendørs bruk

BESKRIVELSE

- Høyglans enkomponent akrylbasert maling
- Vær-, ozon- og UV-bestandig
- Ripe-, støt- og slagfast
- Hurtigtørkende.
- Gode vedheftsegenskaper på de fleste tidligere malte overflater. Bør ikke brukes rett på aluminium, rustfritt/syrefast eller andre glatte overflater. Power Coat Nitrofest eller Vedheftsgrunner Spesial anbefales som grunning



FORDELER

- God dekkevne
- Hurtigtørkende
- God vedheft på de fleste underlag
- Slagkraftig og fleksibel
- Motstandsdyktig mot kjemikalier
- Kan poleres
- Stillbar dyse

TEKNISKE DATA

Tørr varmemotstand (alle farger)	opptil 110°C
Farger	12 farger på lager + 1 grunning og klarlakk matt
Glansgrad	60° (DIN 67530)
Emballasje	Spray 400 ml
Tørketid (ved 20°C og 50% R.H.)	Støvtørr : 5 - 15 min Berøringstørr : 10 - 30 min Fullt herdet : ca. 24 timer Tørketiden avhenger av temperatur og luftfuktighet

OVERFLATEBEHANDLING

Grundig vask og avfetting med egnet rengjøringsmiddel hvis nødvendig. Fjern løst rust, rustflak, løs maling med skrape eller stålborste til minimum ST-2. Tidligere malte flater bør mattes ned. Påfør grunning etter behov. Test gjerne malingen på et lite område først. Se Sikkerhetsdatablad for anbefalt verneutstyr.

PÅFØRING

Fjern lokket. Ryst godt i 2-3 minutter etter at miksekulen i boksen har løsnet. Ristes regelmessig under bruk. For best mulig resultat bruk sprayboksen ved temperaturer mellom 15 og 30°C og relativ luftfuktighet under 85%. Overflatetemperaturen må være 3°C over duggpunkt.

Hold boksen ca. 20-30 cm fra overflaten som skal males. Spray frem og tilbake og hold boksen parallelt med overflaten. Sørg for at boksen er i bevegelse når dysen trykkes ned, for å unngå sig av maling.

Påfør flere lette strøk, slik at det oppnås tilstrekkelig tykkelse på malingen.

Etter bruk, snu boksen opp ned og trykk dysen inn i 3-5 sek, slik at ventilen renses.

Ett eller eventuelt flere strøk påføres etter 20 minutter, klar lakk kan påføres etter min. 5-10 minutter.

LAGRING

Kan lagres i 60 måneder under ideelle forhold (10-25°C og maks 60 R.F). Lagres tørt i ventilert rom, ikke i direkte sollys.

Tomme beholdere må behandles og kastes i hh.t. gjeldende forskrifter.

ØVRIGE DATA

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets

Sikkerhetsdatablad, som du finner på www.ecoonline.no.

PR-nr: 602365

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S' kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgitte utgaver. Databladet kan endres uten forutgående varsel.

s. 2/2