

Erstatter: 2012-07-08

Dato: 2015-01-07

## Casco Dekor Premium 4100-4107, 4109

Støvredusert sementbasert fugemasse til bruk både ute og inne. Godt egnet til alle typer keramiske fliser og naturstein, og i overgang mellom ulike materialer. Dekor Premium har en smidig konsistens, er vannfast og fargestabil og tåler frost.

- Til innen- og utendørs bruk
- Til alle typer keramiske fliser og naturstein
- Støvredusert
- Fugebredde 1 - 12 mm
- Mange farger
- Til varmegulv
- Til vegger og gulv

### TEKNISK DATA

<b>Basis:</b>	Sement
<b>Produkttype:</b>	Sementbasert fugemasse
<b>Emballasje:</b>	1 kg, 4 kg, 15 kg
<b>Farge:</b>	Pigmentert
<b>Densitet:</b>	Ca 1,25 /m <sup>3</sup>
<b>Brukstid:</b>	Ca 1 time
<b>Tørketid:</b>	Før vasking: 10-20 min Gangbar: etter ca 6 timer
<b>Påføringstemp.:</b>	Min +5°C. Best mellom + 10°C og + 20°C
<b>Forbruk:</b>	0,3 - 2,0 kg pr m <sup>2</sup> avhengig av fugedybde, fugebredde og størrelse på flis
<b>Blandingsforhold:</b>	1 kg til 0,2-0,24 ltr vann 4 kg til 0,9 - 0,96 ltr vann 15 kg til 3,0 - 3,6 ltr vann
<b>Verktøy:</b>	Fugebrett/gummisparkel til påføring av fugemasse og svamp til rengjøring
<b>Oppbevaring:</b>	12 mnd, svalt og tørt i uåpnet emballasje.

### BRUKSANVISNING

#### GENERELT

Nyansen på fugemassen påvirkes av råvarer, blandingsforhold, absorbering i keramiske fliser og lokale ytre påvirkninger som temperatur og luftfuktighet. Det gjør at fargen/nyansen ikke kan garanteres fra prosjekt til prosjekt.

**Kontroller produksjonsnummer og sjekk benyttes ved fuging av samme vegg / rom.**  
Tenk på at lyse nyanser kan bli skitne raskere enn mørke nyanser. Dette gjelder spesielt ved fuging av gulv og utendørs. For å beskytte fugen ytterligere kan Casco Brutal Protector benyttes.

#### UNDERLAG

Fugene skal være rene og frie for smuss og lignende. Eventuelle rester av flislim som har blitt presset frem ved montering av fliser, fjernes mekanisk. Flislimet skal være herdet før fuging starter. Kontroller flislimets herdetid på forpakningen eller i produktinformasjonen til gjeldende produkt.

Ved fuging på varmegulv skal varmekabler være kalde og slått av minst et døgn før montering. Varmegulvet kan settes på tidligst etter 7 døgn etter fuging, øk varmen suksessivt.

## BLANDING

Bland ikke mer fugemasse enn det som skal benyttes i løpet av en time. Økt vannmengde gir mer flytende fugeegenskaper.

- 15 kg pulver blandes med 3,0 - 3,6 liter vann
- 4 kg pulver blandes med 0,8 - 0,96 liter vann
- 1 kg pulver blandes med 0,2 - 0,24 liter vann

Blandes med visp. Bland fugemassen til en homogen masse og klumpfri masse. La den hvile i 3 - 5 minutter før den blandes på nytt. Fugemassen er deretter klar til bruk.

## FUGING

Fordel den ferdigblandede fugemassen diagonalt over fugene med fugebrett eller gummisparkel. Sørg for at fugemassen kommer godt inn i fugene.

Når fugemassen er fingertørr kan vasking starte. (Etter ca 10 - 20min) Dersom fugen vaskes for tidlig kan fugemassen bli vasket ut eller det kan dannes porer i massen. Dersom fugen vaskes for sent er det risiko for at fugemassen fester seg permanent til flisens overflate. Benytt en fuktig svamp eller fugebrett. Vask gang til etter 2-3 timer med en fuktig svamp. For best mulig resultat bør fugene fuktes med vann det første døgnet med f eks en dusjflaske med vann

Keramiske fliser og klinker skal beskyttes mot inntrykk og direkte sollys under og etter fuging. Ved fuging utendørs skal fugen i tillegg beskyttes mot regn under og etter fuging. Avslutt med polering, benytt en myk tørr klut eller lignende. Verktøy rengjøres med vann før fugemassen er herdet.

Fuging i hjørner, overgangen gulv/vegg og ved rør gjennomføringer kan gjøres med Casco AquaSeal eller Casco Sanitary Silicone.

## HELSE OG MILJØ

Brannfare: Ingen  
Helsefare: Irriterende. Inneholder >30 % sement.

Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

### Håndtering/Rengjøring:

Generelt bør god renslighet overholdes. Ved hudkontakt, vask med såpe og vann. Skyll øyeblikkelig med vann ved øyekontakt og kontakt lege. Oppbevares utilgjengelig for barn. Verktøy rengjøres med vann før fugemassen er herdet.

## FDV

### Daglig rendhold:

Sprut på et nøytralt vaskemiddel, og vask over med en svamp.

Skyll med rent vann, og tørk over med et pusseskinn.

### Grovrengjøring:

Ved bruk av sure rengjøringsmidler bør fugemassen forvannes.

Bruk et grovrentmiddel pH 11-12 tynnet ut etter bruksanvisningen.

Spray vaskemiddelet på fugene, skur over med en hvit pad type 3M eller lignende.

Skyll deretter, og tørk over med rent vann.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



SIKA NORGE AS  
Postadresse:  
Postboks 71  
2026 SKJETTEN  
Tlf.: +47 67 06 10 90  
Web: www.casco.no