

HEY'DI BETONGLOOK

Mikrosement for vegg. Påføres som maling.



Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di BetongLook er en mikrosement som påføres som maling på vegg, og er bygget opp av hvit spesialsement, finmalt marmorsten og tilsetningsstoffer. Hey'di BetongLook blandes med vann og gir en overflate med et matt betonguttrykk med fargenyanser. Hey'di BetongLook kan benyttes på vegger av keramiske fliser, tre, gips, puss, tegl m.m., både inne og ute.

Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Til utbedring av sår, skader og ujevne underlag benyttes reparasjonsmørtel tilpasset underlaget. Sugende underlag primes med Hey'di Primer Fasade. Primeren skal tørke i min. 3 timer før Hey'di BetongLook påføres. Ikke sugende underlag trenger ingen priming. Ikke sugende underlag/glatte flater slipes lett med fint sandpapir.

Utblanding - Bruksmåte

Hey'di BetongLook blandes med rent vann, 1,4-1,5 liter til 3 kilos pose, og det skal benyttes drill med blandevisp. Det anbefales ikke å dele spannet i flere blandinger da dette vil gi en dårligere blanding av produktet og fargeforskjeller.

NB: Blandetid 2 minutter til klumpfri masse, la massen stå i ca. 4-5 minutter, og rør om på nytt i ca. 1 minutt. Når malingen begynner å sette seg, ikke tilsett mer vann, men rør opp malingen på nytt og malingen vil få en bedre konsistens.

EGENSKAPER

Mikrosement som påføres som maling

Matt betonguttrykk

4 farger

Benyttes på vegg

Vannmengden kan reduseres avhengig av hvilket uttrykk som ønskes. Påføring foretas med en bred, kraftig pensel (Rulle anbefales ikke). Blandingen skal være lett å påføre, men skal ikke renne.

Man vil aldri få 2 like overflater med Hey'di BetongLook. Denne matte malingen vil gi forskjellig uttrykk ut ifra hvordan man stryker på malingen. Om man velger å kryssstryke, legge den horisontalt eller vertikalt. Det vil alltid bli fargenyanser i Hey'di BetongLook, den skal ha et fargespill i de nyansene man velger. Påføres fra hjørne til hjørne og pass på og hele tiden påføre malingen "vått-i-vått" (ikke avslutt midt på vegg for å fortsette senere, dette vil gi fargeforskjell, flekking vil også synes). Normalt gir ett strøk ønsket overflate, skal flere strøk påføres vent i ca. 3 timer før det primes på nytt (alt. kan vegg fuktes med vann før maling av neste strøk). Anvendelsestemperaturen skal være på min. +10 °C, dette gjelder også underlaget. Unngå å stryke Hey'di BetongLook på varm mur eller i sterkt solskinn. Brukstil er ca. 60-90 minutter. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid

Hey'di BetongLook herder på ca. 3 timer avhengig av temperatur.

Forbruk

0,2-0,4 kilo pr. m² pr. strøk.

HEY'DI BETONGLOOK

Mikrosement for vegg. Påføres som maling.

Etterbehandling

Heydi Topp brukes som sluttbehandling der det kan bli vannsøl eller for et lettere renhold av overflaten. Heydi Topp påføres ufortynnet i et eller 2 tynne strøk. Heydi Topp fordeles med korthåret microfiberklut eller svamp. Hvis det påføres for mye ved hvert strøk, vil styrken på behandlingen reduseres.

Lagring

Lagres tørt i inntil 2 år.

Pakning

3 kilos pose.

Fargekoden er tilnærmet lik NCS kodene. Det kan imidlertid forekomme mindre fargeforskjeller fra produksjon til produksjon, så disse fargekodene er først og fremst ment som retningsgivende:

Granitt: S 2000-N
Betong: S 3500-N
Skifer: S 5500-N
Lava: S 7500-N

TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):

Vanntilsetning:	1,4-1,5 l/3 kg
Materialforbruk:	0,2-0,4 kg/pr.m ²
Største kornstørrelse:	70 µm
Brukstid:	60-90 minutter

PRODUKTKODER:**Varenummer:**

Granitt: 3721
Betong: 3722
Skifer: 3723
Lava: 3724

GTIN nummer:

Granitt: 7054150037211
Betong: 7054150037228
Skifer: 7054150037235
Lava: 7054150037242

NOBB nummer:

Granitt: 60165946
Betong: 60166027
Skifer: 60166028
Lava: 60166029

PR-nummer:

Revisjonsdato: 02.05.25

Heydi AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Heydi AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.