

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende:

Prosjekt / adresse:

Bruksområde / bygningsdel:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

BAROS Skrå er et asfalt takbelegg i form av utstansede plater. Produktets stamme er av glassfilt som impregneres med bitumen og belegges med spesialasfalt på begge sider. Undersiden er på øvre del bestrødd med finkomet vannavvisende sand. Under shingeltungene er det avrivbar folie som fjernes ved montering. Oversiden er belagt med skiferstrø. For takfot og møne/valm finnes egne kombinerte plater. Platene har betegnelsen takfot/møneplater.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:

Fargekode:

Kvalitet / sortering / klasse:

Overflatebehandling:

Vedlegg / dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Barnåler, blader og evt. mose fjernes forsiktig med myk kost etc. Større forekomster av grønske eller mose fjernes mekanisk og ved hjelp av Isola Bio-Ren (mose og grønskefjerner). Følg anvisning på emballasjen.

Ettersyn/kontroll

Regelmessig ettersyn, minimum en gang pr. år. Utsatte steder som møne, kilrenner, avslutninger og overganger/gjennomføringer må kontrolleres nøye for lekkasjer og sprekke-dannelser. Unngå å gå på taket på varme sommerdager.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Eventuelle skader kan repareres ved at tunger eller plater skiftes ut. Se beskrivelse i leggeanvisningen for Isola takshingel.

Takshingel må ikke males eller smøres.

Isola as

Asfalt takbelegg, undertak

1024

Takshingel BAROS Skrå

NOBB modulnr. 30497697

FDV-m30497697

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskifting antas å være minimum 20 år, forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti

-

Fuktbestandighet

Produktet påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

«Middels» (dvs. at overflaten kan rengjøres for alminnelig forekommende skitt, f. eks. flekker av blekk, olje, etc.).

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Emisjon

Ikke angitt.

6. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

-

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Asfalt.

Avfallshåndtering: Deponering.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1619 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for produktet.

Øvrige opplysninger

.

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Isola as
Organisasjonsnr.	NO 928 764 745 MVA
Postadresse	
Postnr. og poststed	3945 Porsgrunn
Telefon	35 57 57 00
E-post	isola@isola.no
Internettadresse	www.isola.no