

PRODUKTDATABLAD

Casco® Cascol WoodFiller

Vannbasert trefiller

PRODUKTBESKRIVELSE

For fylling og reparasjon av sprekker og hull i tre. Kan slipes og males.

BRUKSOMRÅDER

Utviklet for å fikse småskader på treverk.

PRODUKTEGENSKAPER

- Innendørs bruk
- Kort tørketid
- Har god fyllevne
- Har glatt finish
- Inneholder ikke løsemiddel
- Lite lukt

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Polymerdispersjon
Forpakning	40 ml tube på blisterkort
Holdbarhet	24 måneder i uåpnet pakke
Lagringsforhold	Må ikke utsettes for temperaturer under 10°C eller over 30°C.
Utseende/farge	Se forpakning.
Tetthet	Ca.1200 kg/m ³

TEKNISK INFORMASJON

Brukstemperatur	+10 °C - +25 °C
Herdetid	Ca. 1 time Ikke påfør mer pasta enn hva som kan brukes innen 5 minutter.
Ventetid / Topplag	Ca. 2 timer

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

PÅFØRINGSVEILEDNING

Overflater skal være rene og tørre. En oppruing av overflaten med fint sandpapir påvirker vedheft gunstig.

Fyll sår og sprekker med noe overskudd da produktet vil krympe under tørking.

Dype feil skal fylles flere ganger, med tørking i mellom. Lag opp til 3 mm kan normalt slipes etter 30 minutter til 1 time (30 min ved 50 % relativ fuktighet).

For tykkere lag er det tilrådelig å fylle ut flere lag. Etter sliping og rengjøring kan overflaten males, lakkeres og beises som tre. Ved beising anbefales det å gjøre en forhåndstest på et separat trestykke. Produktet har begrenset motstand mot fuktighet.

UTSTYR

Vanlig håndkle, malerkniv eller lignende verktøy

RENGJØRING AV VERKTØY

Ved arbeid med lim må renslighet overholdes. Arbeid derfor alltid nøye og systematisk for å unngå unødvendig søl.

For å fjerne trefiller fra huden, bruk såpe og vann før limet har tørket.

Utstyr, verktøy fjernes med vann hvis trefiller er utørket.

Herdet trefiller må fjernes mekanisk.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Må ikke tømmes i avløp.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1

2013 Skjetten

Postboks 71, 2026 Skjetten

Tlf.: +47 67 06 79 00

E-post: kundeservice@no.sika.com

www.sika.no

Produktdatablad

Casco® Cascol WoodFiller

November 2023, Versjon 04.01

020813020010000020

CascoCascolWoodFiller-no-NOCASCO-(11-2023)-4-1.pdf