

Nordsjø Supermatt

Mars 2016



Nordsjø Supermatt er en helmatt dekkende maling for utvendige trefasader. Produktet er lett å påføre og har meget god dekkeevne som gjør det enkelt å nå et godt sluttresultat. Supermatt er basert på akryl/alkyd teknologi med spesielt fyllingsmiddel som gir en holdbar og robust overflate. Ved bruk av Supermatt i system med Tinova Wood Base Oil og Tinova PrimerExterior resulterer det i en livslengde på opp til 10 år.

Behandling

Underlaget skal være rengjort og tørt (max 16 vekt-%)

Nymaling

1. Impregnering med Tinova Wood Base Oil på endevend og utsatte deler av konstruksjonen. Tinova Wood Base Oil kan med fordel brukes på hele konstruksjonen.

1. Grunning med Tinova Primer Exterior.
2. Mal 2 fylldige strøk med Nordsjø Supermatt.

Ommaling

1. Vask fasaden med Original Husvask etter produktets anvisning. Etterskyld godt med rent vann. La fasaden tørke før malerarbeidet fortsetter.
2. Skrap og børst vekk all løstsittende maling til fast underlag. Blanke flater mattslipes for god vedheft. Gråtre slipes ned til friskt og godt bundet underlag. Trerene flater impregneres med Tinova Wood Base Oil.
4. Mal 2 fylldige strøk med Nordsjø Supermatt.

Tidligere beisede oveflater vaskes/børstes, samt blanke flater mattslipes.

Helse og miljø

Lukk godt igjen åpnete lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter bruk. Flytende malingsrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til For ytterligere informasjon - se Skkerhets-databladet. Denne deklarasjonen gjelder BW. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Se: www.tomtoqtort.no



Teknisk data

Bruksområde: Utendørs
Bindemiddel: Akryl/Alkyd
Glans: 5
Støvtør: +23°C 50 % RF: 2 timer
Overmalbar: +23°C 50 % RF: 4 timer
Luft/temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk: 4-6 m²/liter ved nymaling
Forbruk: 6-8 m²/liter ved ommaling
Embalasje: 2,5 liter og 10 liter
Baser: BW, BM, BC
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat. A/e): 130 g/l. Inneholder max 2 g/l.

Øvrig

Rør godt om i spannet før arbeidet begynner. Mal ikke i direkte sollys eller ved risiko for regn innen de nærmeste timene. Denne deklarasjonen gjelder BW. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Helse og miljø

Lukk godt igjen åpnete lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter bruk. Flytende malingsrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til For ytterligere informasjon - se Skkerhets-databladet. Denne deklarasjonen gjelder BW. For andre farger kan sifferverdiene variere.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjø er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.