

FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

Accoya – Produktgruppe 6560

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00
Telefaks: + 47 33 13 64 98

E-post: engros@fritzoe.no
Web: www.fritzoeengros.no

2 Produktnavn

Accoya trevirke.

3 Produktbeskrivelse

Accoya er modifisert trevirke fra acetyliert Radiata-furu fra New Zealand
Accoya er meget formstabil, minimal krymping og vridning og bearbeides på lik måte som vanlig treverk.
UV-bestendig, med ett lyst, pent utseende.
Ubehandlet treverk gråner til en jevn sølvgrå patina

4 Egenskaper

50 års garanti mot råte ved bruk over vann og 25 år nedsenket i ferskvann.
Accoya-trevirke kan om ønskelig overflatebehandles med farge- og transparente fargesystemer. Tester gjort hittil viser at Accoya absorberer oljebaserte produkter raskere enn vannbaserte. Ubehandlet Accoya oppnår en elegant sølvpatina etter 2-3 år.
Accoya er utmerket til overflatebehandling siden trevirket er meget formstabil.
Bruksområder som dør- og vinduer, fasade, rekkverk, terrassegulv, utemøbler, innredninger, listverk osv.

5 Drift og vedlikehold

Vask av Accoya kan med fordel gjøres i fuktig vær eller ved regnvær, siden smusset i overflaten da sitter løsere.
Ved vask bruk en stivbustet terrassekost og hageslange er gode rengjøringsverktøy.
Steamvasker (maks 70 bar) kan benyttes, og virker effektivt på ubehandlet Accoya, men spyl varsomt for å unngå fiberreisning. Høytrykksspyler med maks 70 bar kan benyttes, men spyl varsomt for å unngå fiberreisning.

Obs! Steamvasker frarådes for overflatebehandlet Accoya.

Obs! Terrassevasker anbefales ikke da det lager små spor i overflaten.

6 Miljøpåvirkning

Accoya har ingen målbar effekt på miljøet.

7 Avfallshåndtering

Avkapp og planker kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall.
Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

8 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

9 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.